

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 0 月 1 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 9 9 6 8 8
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 9 9 6 8 8]

出 願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s): 富士ゼロックス株式会社

2 0 0 3 年 8 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 FF139-02P

【提出日】 平成14年10月11日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G03G 7/00

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 谷 善夫

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 村田 正孝

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県足柄上郡中井町境 4 3 0 番地 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内

 【氏名】 金澤 祥雄

【特許出願人】

 【識別番号】 000005201

 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【特許出願人】

 【識別番号】 000005496

 【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100107515

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 廣田 浩一

 【電話番号】 03-5304-1471

【選任した代理人】

【識別番号】 100107733

【弁理士】

【氏名又は名称】 流 良広

【電話番号】 03-5304-1471

【選任した代理人】

【識別番号】 100115347

【弁理士】

【氏名又は名称】 松田 奈緒子

【電話番号】 06-6840-5527

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 124292

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子画像形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト定着型平滑化处理機のベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 8 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $200 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする電子画像形成方法。

【請求項 2】 前記ベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 6.5 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $150 \mu\text{m}$ 以下である請求項 1 に記載の電子画像形成方法。

【請求項 3】 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける単位時間当たりの合計熱容量が 20 J/K/sec 以下であることを特徴とする電子画像形成方法。

【請求項 4】 前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける単位時間当たりの合計熱容量が 14 J/K/sec 以下である請求項 3 に記載の電子画像形成方法。

【請求項 5】 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト定着型平滑化处理機におけるベルト材料が、電子写真用受像シートと当接する部分における単位面積当たりの熱容量が 500 J/K/m^2 以下であることを特徴とする電子画像形成方法。

【請求項 6】 前記ベルト材料が電子写真用受像シートと当接する部分における単位面積当たりの熱容量が 300 J/K/m^2 以下である請求項 5 に記載の

電子画像形成方法。

【請求項 7】 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける当接部分での単位面積当たりの合計熱容量が 800 J/K/m^2 以下であることを特徴とする電子画像形成方法。

【請求項 8】 前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける当接部分での単位面積当たりの合計熱容量が 600 J/K/m^2 以下である請求項 7 に記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 9】 前記冷却剥離部におけるベルト表面と電子写真用受像シート表面とが接する界面の温度が、該電子写真用受像シートのトナー受像層樹脂及びカラートナーの結着樹脂のいずれか高い方のガラス転移温度 (T_g) + 20°C 以下である請求項 1 から 8 のいずれかに記載の電子画像形成方法。

【請求項 10】 前記ベルトが、耐熱性支持体フィルムと、該支持体フィルム上に形成された離型層と、を有する請求項 1 から 9 のいずれかに記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 11】 離型層が、シリコーンゴム、フッ素ゴム、フルオロカーボンシロキサンゴム、シリコーン樹脂及びフッ素樹脂からなる群より選択される 1 種又は 2 種以上である請求項 10 に記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 12】 離型層が、主鎖中にパーフルオロアルキルエーテル基及び／又はパーフルオロアルキル基を有するフルオロカーボンシロキサンゴムを含有する請求項 10 又は 11 に記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 13】 電子写真用受像シートが、基体の両面に各々 1 層以上の熱可塑性樹脂層を設け、該熱可塑性樹脂層の合計厚みが $3 \mu\text{m}$ 以上である請求項 1 から 12 のいずれかに記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 14】 基体が原紙であり、その厚みが $25 \sim 300 \mu\text{m}$ である請求項 13 に記載の電子写真画像形成方法。

【請求項 15】 電子写真用受像シートが、両面ラミネート紙を支持体とし

、該支持体の少なくとも片面に厚みが $3\mu\text{m}$ 以上の熱可塑性樹脂を含むトナー受像層を有する請求項13又は14に記載の電子写真画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子写真画像形成方法に関し、更に詳述すると、冷却対象であるベルト自体、及びベルトと電子写真用受像シートとカラートナーにおける単位時間当たり、又は単位面積当りの熱容量を規定することで、高速画像出力と省エネルギー化が可能となる、ロングラン適性に優れた電子写真画像形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来から、ベルト定着式の冷却剥離工程において、剥離温度が高いとトナー受像層及びトナー層がシート表面に残存するオフセット現象が発生し、得られる電子写真用受像シートの光沢低下が生じやすくなるという問題がある。また、ロングラン稼動においてベルトが汚れ、画質低下が生じ易いという問題が生じる。かかる問題点を解決するため、冷却剥離工程におけるベルト冷却方法、その効率化を図るための提案がなされている（例えば、特許文献1及び2参照）。

【0003】

例えば、特許文献1には、加熱部から分離部へ至る間の冷却部でのフィルムと記録材の高効率の冷却を行うために冷却部に送風冷却手段を配設してフィルムと記録材の冷却を同時に行うようにした定着装置が記載されている。

特許文献2には、冷却安定化装置と、温度制御手段とを有し、温度管理可能なエンドレスベルト定着装置が記載されている。

【0004】

また、特許文献3には、ベルト基材上に、熱伝導率が規定された中間弾性層を介して硬化性シリコンゴムからなる表面弾性層を備えた電子写真式画像形成装置用定着ベルトが記載されている。

この特許文献3では、実際に冷却される対象であるベルトについての熱伝送率が規定されているが、熱容量全体について考慮されていない。

【0005】

このように、従来技術においては、実際に冷却される対象であるベルト、電子写真用受像シート及びトナーの熱容量に関する検討は十分なされておらず、更なる改良、開発が望まれている。

【0006】

【特許文献1】

特開平5-2349号公報

【特許文献2】

特開平5-107960号公報

【特許文献3】

特開平9-179421号公報

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明は、冷却対象であるベルト自体、及びベルトと電子写真用受像シートとカラートナーの熱容量を規定することによって、高速画像出力と省エネルギー化が可能となり、オフセットやロングランでのベルト汚れを抑制できる電子写真画像形成方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するため、本発明者らが、鋭意検討を重ねた結果、以下の知見を得た。

冷却対象であるベルト自体、及びベルトと電子写真用受像シートとカラートナーの熱容量、具体的には、冷却工程における単位時間当たりの熱容量及び単位面積当たりの熱容量の上限値を規定することにより、冷却効率が高まり、高速画像出力が可能となり、冷却ファンの消費エネルギー低減から、省エネルギー化が可能となることを知見した。

また、ベルトの表面材料として高離型性の材料（特に、主鎖中にパーフルオロ

アルキルエーテル基及び／又はパーフルオロアルキル基を有するフルオロカーボンシロキサンゴム）を用い、上記熱容量の規定と組み合わせることによって、オフセットの発生やロングラン稼動（10万枚程度）でのベルト汚れを抑制できることを知見した。

更に、電子写真用受像シートとして、両面ラミネート紙を支持体とし、該支持体の少なくとも片面に厚みが $3\mu\text{m}$ 以上の熱可塑性樹脂を含むトナー受像層を有するものを用いることにより、環境変化に対しカール、ひび割れの発生がなく、光沢感を有する写真画質が得られることを知見した。

【0009】

即ち、前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。

< 1 > 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化処理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト定着型平滑化処理機のベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 8 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $200\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする電子画像形成方法である。

< 2 > 前記ベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 6.5 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $150\mu\text{m}$ 以下である前記< 1 >に記載の電子画像形成方法である。

< 3 > 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化処理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける単位時間当たりの合計熱容量が 20 J/K/sec 以下であることを特徴とする電子画像形成方法である。

< 4 > 前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける単位時間当たりの合計熱容量が 14 J/K/sec 以下である前記< 3 >に記載の電子画像形成方法である。

< 5 > 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化

処理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト定着型平滑化処理機におけるベルト材料が、電子写真用受像シートと当接する部分における単位面積当たりの熱容量が 500 J/K/m^2 以下であることを特徴とする電子画像形成方法である。

< 6 > 前記ベルト材料が電子写真用受像シートと当接する部分における単位面積当たりの熱容量が 300 J/K/m^2 以下である前記< 5 >に記載の電子画像形成方法である。

< 7 > 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化処理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、

前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける当接部分での単位面積当たりの合計熱容量が 800 J/K/m^2 以下であることを特徴とする電子画像形成方法である。

< 8 > 前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける当接部分での単位面積当たりの合計熱容量が 600 J/K/m^2 以下である前記< 7 >に記載の電子写真画像形成方法である。

< 9 > 前記冷却剥離部におけるベルト表面と電子写真用受像シート表面とが接する界面の温度が、該電子写真用受像シートのトナー受像層樹脂及びカラートナーの結着樹脂のいずれか高い方のガラス転移温度 (T_g) + 20°C 以下である前記< 1 >から< 8 >のいずれかに記載の電子画像形成方法である。

< 10 > 前記ベルトが、耐熱性支持体フィルムと、該支持体フィルム上に形成された離型層と、を有する前記< 1 >から< 9 >のいずれかに記載の電子写真画像形成方法である。

< 11 > 離型層が、シリコーンゴム、フッ素ゴム、フルオロカーボンシロキサンゴム、シリコーン樹脂及びフッ素樹脂からなる群より選択される 1 種又は 2 種以上である前記< 10 >に記載の電子写真画像形成方法である。

< 12 > 離型層が、主鎖中にパーフルオロアルキルエーテル基及び／又はパーフルオロアルキル基を有するフルオロカーボンシロキサンゴムを含有する前記

<10>又は<11>に記載の電子写真画像形成方法である。

<13> 電子写真用受像シートが、基体の両面に各々1層以上の熱可塑性樹脂層を設け、該熱可塑性樹脂層の合計厚みが $3\mu\text{m}$ 以上である前記<1>から<12>のいずれかに記載の電子写真画像形成方法である。

<14> 基体が原紙であり、その厚みが $25\sim 300\mu\text{m}$ である前記<13>に記載の電子写真画像形成方法である。

<15> 電子写真用受像シートが、両面ラミネート紙を支持体とし、該支持体の少なくとも片面に厚みが $3\mu\text{m}$ 以上の熱可塑性樹脂を含むトナー受像層を有する前記<13>又は<14>に記載の電子写真画像形成方法である。

【0010】

【発明の実施の形態】

<電子画像形成方法>

前記電子画像形成方法は、冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理するものである。

【0011】

本発明においては、前記ベルト定着型平滑化处理機のベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 8 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $200\mu\text{m}$ 以下であることが必要であり、単位時間当たりの熱容量が 6.5 J/K/sec 以下であり、かつベルト厚みが $150\mu\text{m}$ 以下であることがより好ましい。

これは、剥離温度を低減抑制し、オフセット防止、光沢向上を達成するためには、ベルトと電子写真用受像シートの合計熱容量を抑制する必要があるが、ベルト材料の単位時間当たりの熱容量が、 8 J/K/sec を超え、かつベルト厚みが $200\mu\text{m}$ を超えると、電子写真用受像シートにおける支持体及びトナー受像層の厚みを低減する必要性が生じてくる。その結果、電子写真用受像シートの腰が弱くなり、取り扱い性、トナー受容性が低下し、画質低下をきたすこととなる。また、剥離を終えて定着部に達する戻り過程（リターン）で加熱負荷が大きくなり、定着に必要な熱エネルギーが過大になってしまうという問題が生じる。

【0012】

前記ベルト、カラートナー及び電子写真受像シートにおける単位時間当たりの合計熱容量が 20 J/K/sec 以下が必要であり、 14 J/K/sec 以下がより好ましい。

前記単位時間当たりの合計熱容量が 20 J/K/sec を超えると、冷却工程で必要な冷却負荷エネルギーが大きくなり、冷却工程が長くなり、消費エネルギーが過大になってしまい、具体的には、電子写真機器の消費エネルギーや機器サイズが大きくなり、実用性に問題が生じることになる。

【0013】

本発明においては、前記ベルト定着型平滑化处理機のベルト材料における電子写真用受像シートとの当接部分における単位面積当たりの熱容量が 500 J/K/m^2 以下が必要であり、 300 J/K/m^2 以下がより好ましい。

前記ベルト材料の単位面積当たりの熱容量が、 500 J/K/m^2 を超えると、受像シートにおける支持体及びトナー受像層の厚みを低減する必要性が生じてくる。その結果、電子写真用受像シートの腰が弱くなり、取り扱い性、トナー受容性が低下し、画質低下をきたすこととなる。また、剥離を終えて定着部に達する戻り過程（リターン）で加熱負荷が大きくなり、定着に必要な熱エネルギーが過大になってしまうという問題が生じる。更に、特定の実用的な機械サイズ、冷却・加熱容量を有するベルト定着機においては、ベルト材料の単位面積当たりの熱容量が、 500 J/K/m^2 を超えると、処理速度を遅くする必要がある、効率が低下してしまうという問題が生じる。

【0014】

前記ベルト、トナー及び電子写真受像シートにおける当接部分での単位面積当たりの合計熱容量が 800 J/K/m^2 以下であり、合計熱容量が 600 J/K/m^2 以下がより好ましい。

前記単位面積当たりの合計熱容量が 800 J/K/m^2 を超えると、冷却工程で必要な冷却負荷エネルギーが大きくなり、冷却工程が長くなり、消費エネルギーが過大になってしまい、具体的には、電子写真機器の消費エネルギーや機器サイズが大きくなり、実用性に問題が生じることになる。更に、特定の実用的な機械サイズ、冷却・加熱容量を有するベルト定着機においては、単位面積当たりの

合計熱容量が 800 J/K/m^2 を超えると、処理速度を遅くする必要があり、効率が低下してしまうという問題が生じる。

【0015】

ここで、前記熱容量は、ベルトの各層、電子写真用受像シートの各層、及びトナーについての密度、厚み、及び比熱を測定した結果から算出することができる。

【0016】

また、本発明においては、上記熱容量の条件を満たすと同時に、前記冷却剥離部におけるベルト表面と電子写真用受像シート表面とが接する界面の温度が、該電子写真用受像シートのトナー受像層樹脂及びカラートナーの結着樹脂のいずれか高い方のガラス転移温度 (T_g) + 20°C 以下が好ましく、ガラス転移温度 (T_g) 以下が好ましい。

前記ガラス転移温度 + 20°C を超えると、トナー及び／又は受像層がオフセットし易くなり、また、ロングランでのベルト汚れが生じて画像が劣化してしまう。

【0017】

以上説明したように、本発明の電子写真画像形成方法は、上述したように、所定の熱容量の条件を満たした冷却剥離式のベルト定着型平滑化処理機及び電子写真用受像シートを用いてカラートナーを定着処理するものである。以下、電子写真用受像シート、トナー及びベルト定着型平滑化処理機について詳細に説明する。

【0018】

<<電子写真用受像シート>>

前記電子写真用受像シートは、基体の両面に各々1層以上の熱可塑性樹脂層を設け、該熱可塑性樹脂層の合計厚みが $3 \mu\text{m}$ 以上が好ましく、 $5 \mu\text{m}$ 以上がより好ましい。前記熱可塑性樹脂層としては、トナー受像層以外にも、表面保護層、中間層、下塗り層、クッション層、帯電調節（防止）層、反射層、色味調製層、保存性改良層、接着防止層、アンチカール層、平滑化層などが挙げられる。

【0019】

— 基体 —

前記基体としては、定着温度に耐えることができ、平滑性、白色度、滑り性、摩擦性、帯電防止性、定着後のへこみ等の点で要求を満足できるものである限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。一般的には、日本写真学会編「写真工学の基礎—銀塩写真編—」、株式会社コロナ社刊（昭和 5 4 年）（2 2 3）～（2 4 0）頁に記載の紙、合成高分子（フィルム）等の写真用支持体、などが挙げられる。

【 0 0 2 0 】

前記基体の具体例としては、合成紙（ポリオレフィン系、ポリスチレン系等の合成紙）、上質紙、アート紙、（両面）コート紙、（両面）キャストコート紙、ポリエチレン等の合成樹脂パルプと天然パルプとから作られる混抄紙、ヤンキー紙、バライタ紙、壁紙、裏打用紙、合成樹脂又はエマルション含浸紙、合成ゴムラテックス含浸紙、合成樹脂内添紙、板紙、セルロース繊維紙、等の紙支持体、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレンメタクリレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネイトポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリイミド、セルロース類（例えば、トリアセチルセルロース）、等の各種プラスチックフィルム又はシート、該プラスチックフィルム又はシートに白色反射性を与える処理（例えば、フィルム中へ酸化チタンなどの顔料を含有させるなどの処理）を施したフィルム又はシート、布類、金属、ガラス類、などが挙げられる。

これらは、1 種単独で用いてもよいし、2 種以上を積層体として併用してもよい。

【 0 0 2 1 】

前記基体としては、更に、特開昭 6 2 - 2 5 3 1 5 9 号公報（2 9）～（3 1）頁、特開平 1 - 6 1 2 3 6 号公報（1 4）～（1 7）頁、特開昭 6 3 - 3 1 6 8 4 8 号公報、特開平 2 - 2 2 6 5 1 号公報、同 3 - 5 6 9 5 5 号公報、米国特許第 5, 0 0 1, 0 3 3 号等に記載の基体も挙げられる。

【 0 0 2 2 】

前記基体としては、表面平滑性が高いのが好ましく、具体的に、表面粗さ（王

研式平滑度)が、210秒以上であるのが好ましく、250秒以上であるのがより好ましい。

前記表面粗さ(王研平滑度)が210秒に満たないと、画像を形成した際、画像における画質が不良となることがある。

尚、本発明において、前記王研平滑度は、JAPAN TAPPI No. 5 B法で規定される平滑度であり、実質上600程度が好ましく、500秒程度がより好ましい。

【0023】

前記基体の厚みとしては、通常25～300 μ mであり、50～260 μ mが好ましく、75～220 μ mがより好ましい。

前記基体の剛度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、写真画質の受像紙用としてはカラー銀塩写真用の基体に近いものが好ましい。

前記基体の密度としては、定着性能の観点からは、0.7g/cm³以上であることが好ましい。

【0024】

前記基体の熱伝導率としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、特に本発明の画像形成又は画像定着材料を、電子写真用材料における支持体として用いた場合、定着性能の観点から、20℃で相対湿度が65%の条件下において、0.50kcal/m \cdot h \cdot ℃以上であることが好ましい。

尚、本発明において、熱伝導率は、JIS P 8111に準拠して調湿した転写紙を、特開昭53-66279号公報に記載された方法によって測定することができる。

【0025】

前記基体には、本発明の効果を害しない範囲内において、目的に応じて適宜選択した各種の添加剤を添加させることができる。

前記添加剤としては、例えば、増白剤、導電剤、填料、酸化チタン、群青、カーボンブラック等の顔料、染料などが挙げられる。

【0026】

また、前記基体の片面又は両面には、その上に設けられる層等との密着性を改良する目的で、種々の表面処理や下塗り処理を施してもよい。

前記表面処理としては、例えば、光沢面、又は特開昭55-26507号公報記載の微細面、マット面、又は絹目面の型付け処理、コロナ放電処理、火炎処理、グロー放電処理、プラズマ処理等の活性化処理、などが挙げられる。

前記下塗り処理としては、例えば、特開昭61-846443号公報に記載の方法が挙げられる。

これらの処理は、単独で施してもよいし、また、前記型付け処理等を行った後に前記活性化処理を施してもよいし、更に前記活性化処理等の表面処理後に前記下塗り処理を施してもよく、任意に組合せることができる。

【0027】

前記基体中、前記基体の表面若しくは裏面、又はこれらの組合せにおいて、親水性バインダーと、アルミナゾルや酸化スズ等の半導性金属酸化物と、カーボンブラックその他の帯電防止剤とを塗布してもよい。このような基体としては、具体的には、特開昭63-220246号公報などに記載の支持体が挙げられる。

【0028】

—樹脂層—

前記樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選定することができ、例えば、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリイミド、トリアセチルセルロース等が挙げられ、これらの中でも、ポリオレフィンが好ましい。これらの樹脂は、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

【0029】

前記ポリオレフィンは、一般に低密度ポリエチレンを用いて形成することが多いが、支持体の耐熱性を向上させるために、ポリプロピレン、ポリプロピレンとポリエチレンとのブレンド、高密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとのブレンド等を用いるのが好ましい。特に、コストや、ラミネート適性等の点から、高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとのブレンドを用いるのが最も好ましい。

【0030】

前記高密度ポリエチレンと、前記低密度ポリエチレンとのブレンドは、例えば、ブレンド比率（質量比）1/9～9/1で用いられる。該ブレンド比率としては、2/8～8/2が好ましく、3/7～7/3がより好ましい。該支持体の両面に熱可塑性樹脂層を形成する場合、支持体の裏面は、例えば、高密度ポリエチレン、或いは高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとのブレンドを用いて形成されるのが好ましい。ポリエチレンの分子量としては、特に制限はないが、メルトインデックスが、高密度ポリエチレン及び低密度ポリエチレンのいずれについても、1.0～40 g/10分のものであって、押出し適性を有するものが好ましい。

尚、これらのシート又はフィルムには、白色反射性を与える処理を行ってもよい。このような処理方法としては、例えば、これらのシート又はフィルム中に酸化チタンなどの顔料を配合する方法が挙げられる。

【0031】

本発明においては、両面ラミネート紙を支持体とし、該支持体の厚みとしては、25 μm ～300 μm が好ましく、50 μm ～260 μm がより好ましく、75 μm ～220 μm が更に好ましい。該支持体の剛度としては、種々のものがその目的に応じて使用することが可能であり、写真画質の電子写真用受像シート用の支持体としては、カラー銀塩写真用の支持体に近いものが好ましい。

【0032】

<トナー受像層>

前記トナー受像層は、カラーや黒トナーを受容し、画像を形成するための受像層である。該トナー受像層は、転写工程にて、（静）電気、圧力等にて現像ドラム或いは中間転写体より画像を形成するトナーを受容し、定着工程にて熱、圧力等にて固定化する機能を有する。前記トナー受像層は、熱可塑性樹脂を主成分として含有し、離型剤、その他の成分を含有する。

この場合、支持体の少なくとも片面に熱可塑性樹脂を含むトナー層を有することが好ましく、該トナー受像層の厚みは3 μm 以上が好ましく、4 μm 以上がより好ましい。これにより、環境変化に対してカール、ひび割れの発生のない、光

沢感のある写真画質が得られる。

【0033】

—熱可塑性樹脂—

前記熱可塑性樹脂としては、定着時等の温度条件下で変形可能であり、トナーを受容し得るものであれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、トナーのバインダー樹脂と同系の樹脂が好ましい。前記トナーの多くにおいてポリエステル樹脂やスチレン、スチレンーブチルアクリレートなどの共重合樹脂が用いられているので、この場合、前記電子写真用受像シートに用いられる熱可塑性樹脂としても、ポリエステル樹脂やスチレン、スチレンーブチルアクリレートなどの共重合樹脂を用いるのが好ましく、ポリエステル樹脂やスチレン、スチレンーブチルアクリレートなどの共重合樹脂を20質量%以上含有するのがより好ましく、また、スチレン、スチレンーブチルアクリレート共重合体、スチレンーアクリル酸エステル共重合体、スチレンーメタクリル酸エステル共重合体なども好ましい。

【0034】

前記熱可塑性樹脂の具体例としては、例えば、(イ) エステル結合を有する樹脂、(ロ) ポリウレタン樹脂等、(ハ) ポリアミド樹脂等、(ニ) ポリスルホン樹脂等、(ホ) ポリ塩化ビニル樹脂等、(ヘ) ポリビニルブチラール等、(ト) ポリカプロラクトン樹脂等、(チ) ポリオレフィン樹脂等、などが挙げられる。

【0035】

前記(イ) エステル結合を有する樹脂としては、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、マレイン酸、フマル酸、フタル酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、アビエチン酸、コハク酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等のジカルボン酸成分（これらのジカルボン酸成分にはスルホン酸基、カルボキシル基等が置換していてもよい）と、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ビスフェノールA、ビスフェノールAのジエーテル誘導体（例えば、ビスフェノールAのエチレンオキサイド2付加物、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド2付加物など）、ビスフェノールS、2-エチルシクロヘキシルジメタノール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキシルジメタノール、グ

リセリン等のアルコール成分（これらのアルコール成分には水酸基などが置換されていてもよい）との縮合により得られるポリエステル樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリブチルアクリレート等のポリアクリル酸エステル樹脂又はポリメタクリル酸エステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、スチレンアクリレート樹脂、スチレン-メタクリル酸エステル共重合体樹脂、ビニルトルエンアクリレート樹脂等が挙げられる。

具体的には、特開昭59-101395号公報、同63-7971号公報、同63-7972号公報、同63-7973号公報、同60-294862号公報に記載のものなどが挙げられる。

【0036】

前記ポリエステル樹脂の市販品としては、例えば、東洋紡製のバイロン290、バイロン200、バイロン280、バイロン300、バイロン103、バイロンGK-140、バイロンGK-130；花王製のタフトンNE-382、タフトンU-5、ATR-2009、ATR-2010；ユニチカ製のエリーテルUE3500、UE3210、XA-8153；日本合成化学製のポリエスターTP-220、R-188等が挙げられる。

前記アクリル樹脂の市販品としては、三菱レイヨン（株）製ダイヤナールSE-5437、SE-5102、SE-5377、SE-5649、SE-5466、SE-5482、HR-169、124、HR-1127、HR-116、HR-113、HR-148、HR-131、HR-470、HR-634、HR-606、HR-607、LR-1065、574、143、396、637、162、469、216、BR-50、BR-52、BR-60、BR-64、BR-73、BR-75、BR-77、BR-79、BR-80、BR-83、BR-85、BR-87、BR-88、BR-90、BR-93、BR-95、BR-100、BR-101、BR-102、BR-105、BR-106、BR-107、BR-108、BR-112、BR-113、BR-115、BR-116、BR-117；積水化学工業製エスレックP SE-0020、SE-0040、SE-0070、SE-0100、SE-1010、SE-10

35;三洋化成工業ハイマーST95、ST120;三井化学製FM601等が挙げられる。

【0037】

前記(ホ)ポリ塩化ビニル樹脂等としては、例えば、ポリ塩化ビニリデン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂、塩化ビニル-プロピオン酸ビニル共重合体樹脂、等が挙げられる。

前記(ヘ)ポリビニルブチラル等としては、ポリオール樹脂、エチルセルロース樹脂、酢酸セルロース樹脂等のセルロース樹脂、等が挙げられる。市販品としては、電気化学工業(株)製、積水化学(株)製等が挙げられる。前記ポリビニルブチラルは、ポリビニルブチラル含有量が70質量%以上、平均重合度500以上のものが好ましく、平均重合度1000以上のものがより好ましく、市販品としては、電気化学工業(株)製デンカブチラル3000-1、4000-2、5000A、6000C;積水化学(株)製エスレックBL-1、BL-2、BL-3、BL-S、BX-L、BM-1、BM-2、BM-5、BM-S、BH-3、BX-1、BX-7、等が挙げられる。

前記(ト)ポリカプロラクトン樹脂等としては、更に、スチレン-無水マレイン酸樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリエーテル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、等が挙げられる。

前記(チ)ポリオレフィン樹脂等としては、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等や、エチレンやプロピレン等のオレフィンと他のビニルモノマーとの共重合体樹脂や、アクリル樹脂、等が挙げられる。

【0038】

前記熱可塑性樹脂は、1種単独で使用してもよいし、2種以上でもよく、これらに加えて、これらの混合物、これらの共重合体等も使用することができる。

【0039】

前記熱可塑性樹脂としては、前記トナー受像層を形成した状態で後述のトナー受像層物性を満足できるものが好ましく、樹脂単独でも前述のトナー受像層物性を満足できるものがより好ましく、前述のトナー受像層物性の異なる樹脂を2以上併用することも好ましい。

【0040】

前記熱可塑性樹脂としては、トナーに用いられている熱可塑性樹脂に比べて分子量が大きいものが好ましい。ただし、該分子量はトナーに用いられている熱可塑性樹脂と、前記トナー受像層に用いられている樹脂との熱力学的特性の関係によっては、必ずしも前述の分子量の関係が好ましいとは限らない。例えば、トナーに用いられている熱可塑性樹脂より、前記トナー受像層に用いられている樹脂の軟化温度の方が高い場合、分子量は同等か、前記トナー受像層に用いられている樹脂の方が小さいことが好ましい場合がある。

前記熱可塑性樹脂として、同一組成の樹脂であって互いに平均分子量が異なるものの混合物を用いるのも好ましい。また、トナーに用いられている熱可塑性樹脂の分子量との関係としては、特開平8-334915号公報に開示されている関係が好ましい。

前記熱可塑性樹脂の分子量分布としては、前記トナーに用いられている熱可塑性樹脂の分子量分布よりも広いものが好ましい。

前記熱可塑性樹脂としては、特公平5-127413号公報、特開平8-194394号公報、特開平8-334915号公報、特開平8-334916号公報、特開平9-171265号公報、特開平10-221877号公報等を開示されている物性等を満足するものが好ましい。

【0041】

前記トナー受像層に使用される熱可塑性樹脂としては、以下の(i)～(ii)の理由により、水可溶性樹脂、水分散性樹脂等の水系樹脂であるのが特に好ましい。

(i) 塗布乾燥工程での有機溶剤の排出が無く、環境適性、作業適性に優れる。

(ii) ワックス等の離型剤は、室温では溶剤に溶解し難いものが多く、使用に際して予め溶媒(水、有機溶剤)に分散することが多い。また、水分散形態の方が安定でかつ製造工程適性優れる。更に、水系塗布の方が塗布乾燥の過程でワックスが表面にブリーディングし易く、離型剤の効果(耐オフセット性、耐接着性等)を得易い。

【0042】

前記水系樹脂としては、水溶性樹脂、水分解性樹脂であれば、その組成、結合構造、分子構造、分子量、分子量分布、形態を特定するものではない。ポリマーの水系化基の例としては、スルホン酸基、水酸基、カルボン酸基、アミノ基、アミド基、又はエーテル基等が挙げられる。

前記水溶性樹脂の例としては、リサーチ・ディスクロージャー 17, 643号の26頁、同18, 716号の651頁、同307, 105号の873～874頁及び特開昭64-13546号公報の(71)頁～(75)頁に記載されたものが挙げられる。

具体的には、例えば、ビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体、スチレン-ビニルピロリドン共重合体、スチレン-無水マレイン酸共重合体、水溶性ポリエステル、水溶性アクリル、水溶性ポリウレタン、水溶性ナイロン、水溶性エポキシ樹脂を使用することができる。また、ゼラチンは、種々の目的に応じて石灰処理ゼラチン、酸処理ゼラチン、カルシウム等の含有量を減らした所謂脱灰ゼラチンから選択すればよく、組み合わせて用いることも好ましい。市販品では水溶性ポリエステルとして瓦応化学工業(株)製の各種プラスコート、大日本インキ化学工業製ファインテックスESシリーズ、水溶性アクリルとして日本純薬製ジュリマーATシリーズ、大日本インキ化学工業製ファインテックス6161、K-96、星光化学工業製ハイロスNL-1189、BH-997L等が挙げられる。

【0043】

また、水分散性樹脂としては、水分散アクリル樹脂、水分散ポリエステル樹脂、水分散ポリスチレン系樹脂、水分散ウレタン樹脂等の水分散型樹脂；アクリル樹脂エマルジョン、ポリ酢酸ビニルエマルジョン、SBR(スチレン・ブタジエン・ゴム)エマルジョン等のエマルジョン、上記(イ)～(チ)の熱可塑性樹脂を水分散した樹脂やエマルジョン、或いは、これらの共重合体、混合物、及びカチオン変性のもの等の中から適宜選択し、2種以上を組み合わせることができる。

前記水分散性樹脂の市販品としては、例えば、ポリエステル系では東洋紡製バィロナールシリーズや、高松油脂製ペスレジンAシリーズ、花王製タフトンUEシリーズ、日本合成ポリエステルWRシリーズ、ユニチカ製エリエールシリーズ

、アクリル系では星光化学工業製ハイロス X E、K E、P E シリーズ、日本純薬製ジュリマー E T シリーズ等が挙げられる。

用いるポリマーの成膜温度 (M F T) は、プリント前の保存に対しては、室温以上が好ましく、トナー粒子の定着に対しては 100℃以下が好ましい。

【0044】

本発明においては、前記熱可塑性樹脂として、下記 (1) ~ (4) の特性を満たす自己分散型水系ポリエステル樹脂エマルションを用いることが好ましい。これは、界面活性剤を使用しない自己分散型なので、高湿雰囲気でも吸湿性が低く、水分による軟化点低下が少なく、定着時のオフセット発生、保存時のシート間接着故障の発生を抑制できる。また、水系であるため環境性、作業性に優れている。更に、凝集エネルギーが高い分子構造をとりやすいポリエステル樹脂を用いているので、保存環境では十分な硬度を有しながら、電子写真の定着工程では低弾性 (低粘性) の熔融状態となり、トナーが受像層に埋め込まれて十分な高画質が達成可能となる。

(1) 数平均分子量 (M_n) は 5000 ~ 10000 が好ましく、5000 ~ 7000 がより好ましい。

(2) 分子量分布 (重量平均分子量 / 数平均分子量) は ≤ 4 が好ましく、 $M_w / M_n \leq 3$ がより好ましい。

(3) ガラス転移温度 (T_g) は 40 ~ 100℃が好ましく、50 ~ 80℃がより好ましい。

(4) 体積平均粒子径は 20 ~ 200 nm ϕ が好ましく、40 ~ 150 nm ϕ がより好ましい。

【0045】

前記熱可塑性樹脂の、前記トナー受像層における含有量としては、10 ~ 90 質量%が好ましく、10 ~ 70 質量%がより好ましく、20 ~ 60 質量%が更に好ましい。

【0046】

— 離型剤 —

本発明の離型剤は、トナー受像層のオフセットを防ぐため、トナー受像層に配

合される。本発明で使用される離型剤は、定着温度において加熱・融解し、トナー受像層表面に析出してトナー受像層表面に偏在し、更に、冷却・固化されることによってトナー受像層表面に離型剤材料の層を形成するものであれば、その種類は限定されない。

このような作用効果を奏する離型剤としては、シリコン化合物、フッ素化合物、ワックス及びマット剤からなる群より選択される少なくとも1種以上の離型剤が挙げられる。好ましくは、シリコンオイル、ポリエチレンワックス、カルナバワックス、及びシリコン粒子並びにポリエチレンワックス粒子からなる群より選択される少なくとも1種以上の離型剤が挙げられる。

【0047】

具体的には、本発明に使用される離型剤として、例えば、幸書房「改訂 ワックスの性質と応用」や、日刊工業新聞社発行のシリコンハンドブック記載の化合物を用いることができる。また、特公昭59-38581号、特公平4-32380号、特許第2838498号、同2949558号、特開昭50-117433号、同52-52640号、同57-148755号、同61-62056号、同61-62057号、同61-118760号、特開平2-42451号、同3-41465号、同4-212175号、同4-214570号、同4-263267号、同5-34966号、同5-119514号、同6-59502号、同6-161150号、同6-175396号、同6-219040号、同6-230600号、同6-295093号、同7-36210号、同7-43940号、同7-56387号、同7-56390号、同7-64335号、同7-199681号、同7-223362号、同7-287413号、同8-184992号、同8-227180号、同8-248671号、同8-248799号、同8-248801号、同8-278663号、同9-152739号、同9-160278号、同9-185181号、同9-319139号、同9-319143号、同10-20549号、同10-48889号、同10-198069号、同10-207116号、同11-2917号、同11-44969号、同11-65156号、同11-73049号、同11-194542号各公報に記載のトナーに用いられているシリコン系化合物、フッ素化合

物又はワックスも好ましく用いることができる。また、これら化合物を複数組合わせて使用することもできる。

【0048】

具体的には、シリコーン系化合物としては、シリコーンオイルとして無変性シリコーンオイル（具体的には、ジメチルシロキサンオイルや、メチルハイドロジェンシリコーンオイル、フェニルメチルシリコーンオイル、市販品として信越化学工業製KF-96、KF-96L、KF-96H、KF-99、KF-50、KF-54、KF-56、KF-965、KF-968、KF-994、KF-995、HIVAC F-4、F-5；東レ・ダウコーニング・シリコーン製SH200、SH203、SH490、SH510、SH550、SH710、SH704、SH705、SH7028A、SH7036、SM7060、SM7001、SM7706、SH7036、SH8710、SH1107、SH8627；東芝シリコーン製TSF400、TSF401、TSF404、TSF405、TSF431、TSF433、TSF434、TSF437、TSF450シリーズ、TSF451シリーズ、TSF456、TSF458シリーズ、TSF483、TSF484、TSF4045、TSF4300、TSF4600、YF33シリーズ、YF-3057、YF-3800、YF-3802、YF-3804、YF-3807、YF-3897、XF-3905、XS69-A1753、TEX100、TEX101、TEX102、TEX103、TEX104、TSW831、など）、アミノ変性シリコーンオイル（市販品として信越化学工業製KF-857、KF-858、KF-859、KF-861、KF-864、KF-880、東レ・ダウコーニング・シリコーン製SF8417、SM8709、東芝シリコーン製TSF4700、TSF4701、TSF4702、TSF4703、TSF4704、TSF4705、TSF4706、TEX150、TEX151、TEX154など）、カルボキシ変性シリコーンオイル（市販品として東レ・ダウコーニング・シリコーン製BY16-880、東芝シリコーン製TSF4770、XF42-A9248など）、カルビノール変性シリコーンオイル（市販品として東芝シリコーン製XF42-B0970など）、ビニル変性シリコーンオイル（市販品として東芝シリコーン製XF40-A

1987など)、エポキシ変性シリコンオイル(市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製SF8411、SF8413;東芝シリコン製TSF3965、TSF4730、TSF4732、XF42-A4439、XF42-A4438、XF42-A5041、XC96-A4462、XC96-A4463、XC96-A4464、TEX170など)、ポリエーテル変性シリコンオイル(市販品として信越化学工業製KF-351(A)、KF-352(A)、KF-353(A)、KF-354(A)、KF-355(A)、KF-615(A)、KF-618、KF-945(A);東レ・ダウコーニング・シリコン製SH3746、SH3771、SF8421、SF8419、SH8400、SF8410;東芝シリコン製TSF4440、TSF4441、TSF4445、TSF4446、TSF4450、TSF4452、TSF4453、TSF4460など)、シラノール変性シリコンオイル、メタクリル変性シリコンオイル、メルカプト変性シリコンオイル、アルコール変性シリコンオイル(市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製SF8427、SF8428、東芝シリコン製TSF4750、TSF4751、XF42-B0970など)、アルキル変性シリコンオイル(市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製SF8416、東芝シリコン製TSF410、TSF411、TSF4420、TSF4421、TSF4422、TSF4450、XF42-334、XF42-A3160、XF42-A3161など)、フッ素変性シリコンオイル(市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製FS1265、東芝シリコン製FQF501など)、シリコンゴムやシリコン微粒子(市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製SH851U、SH745U、SH55UA、SE4705U、SH502UA&B、SRX539U、SE6770U-P、DY38-038、DY38-047、トレフィルF-201、F-202、F-250、R-900、R-902A、E-500、E-600、E-601、E-506、BY29-119;東芝シリコン製トスパール105、120、130、145、240、3120など)、シリコン変性樹脂(具体的には、オレフィン樹脂やポリエステル樹脂、ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース樹脂、フェノキシ樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル樹脂

、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、スチレン-アクリル樹脂などやこれらの共重合樹脂をシリコン変性した化合物など、市販品として大日精化製ダイアロマー SP203V、SP712、SP2105、SP3023；日本油脂製モディパー FS700、FS710、FS720、FS730、FS770；東亜合成化学製サイマック US-270、US-350、US-352、US-380、US-413、US-450、レゼダ GP-705、GS-30、GF-150、GF-300；東レ・ダウコーニング・シリコン製 SH997、SR2114、SH2104、SR2115、SR2202、DCI-2577、SR2317、SE4001U、SRX625B、SRX643、SRX439U、SRX488U、SH804、SH840、SR2107、SR2115；東芝シリコン製 YR3370、TSR1122、TSR102、TSR108、TSR116、TSR117、TSR125A、TSR127B、TSR144、TSR180、TSR187、YR47、YR3187、YR3224、YR3232、YR3270、YR3286、YR3340、YR3365、TEX152、TEX153、TEX171、TEX172 など）、反応性シリコン化合物（具体的には、付加反応型や、過酸化物硬化型、紫外線硬化型があり、市販品として東芝シリコン製 TSR1500、TSR1510、TSR1511、TSR1515、TSR1520、YR3286、YR3340、PSA6574、TPR6500、TPR6501、TPR6600、TPR6702、TPR6604、TPR6700、TPR6701、TPR6705、TPR6707、TPR6708、TPR6710、TPR6712、TPR6721、TPR6722、UV9300、UV9315、UV9425、UV9430、XS56-A2775、XS56-A2982、XS56-A3075、XS56-A3969、XS56-A5730、XS56-A8012、XS56-B1794、SL6100、SM3000、SM3030、SM3200、YSR3022 など）などが挙げられる。

【0049】

前記フッ素化合物としては、フッ素オイル（市販品としてダイキン工業製ダイフロイル #1、#3、#10、#20、#50、#100、ユニダイン TG-4

40、TG-452、TG-490、TG-560、TG-561、TG-590、TG-652、TG-670U、TG-991、TG-999、TG-3010、TG-3020、TG-3510；トーケムプロダクツ製MF-100、MF-110、MF-120、MF-130、MF-160、MF-160E；旭硝子製サーフロンS-111、S-112、S-113、S-121、S-131、S-132、S-141、S-145；三井フロロケミカル製FC-430、FC-431など）、フッ素ゴム（市販品として東レ・ダウコーニング・シリコン製LS63Uなど）、フッ素変性樹脂（市販品として日本油脂製モディパーF200、F220、F600、F2020、F3035；大日精化製ダイアロマーFF203、FF204；旭硝子製サーフロンS-381、S-383、S-393、SC-101、SC-105、KH-40、SA-100；トーケムプロダクツ製EF-351、EF-352、EF-801、EF-802、EF-601、TFE、TFEA、TFEMA、PDFOH；住友3M製THV-200Pなど）、フッ素スルホン酸化合物（市販品としてトーケムプロダクツ製EF-101、EF-102、EF-103、EF-104、EF-105、EF-112、EF-121、EF-122A、EF-122B、EF-122C、EF-123A、EF-123B、EF-125M、EF-132、EF-135M、EF-305、FBSA、KFBS、LFBSなど）、フルオロスルホン酸、フッ素酸化合物や塩（具体的には無水フッ酸、稀フッ酸、ホウフッ酸、ホウフッ化亜鉛、ホウフッ化ニッケル、ホウフッ化錫、ホウフッ化鉛、ホウフッ化銅、ケイフッ酸、フッ化チタン酸カリウム、パーフルオロカプリル酸、パーフルオロオクタン酸アンモニウムなど）、無機フッ化物（具体的にはフッ化アルミニウム、ケイフッ化カリウム、フッ化ジルコン酸カリウム、フッ化亜鉛4水和物、フッ化カルシウム、フッ化リチウム、フッ化バリウム、フッ化錫、フッ化カリウム、酸性フッ化カリウム、フッ化マグネシウム、フッ化チタン酸、フッ化ジルコン酸、六フッ化リン酸アンモニウム、六フッ化リン酸カリウムなど）などが挙げられる。

【0050】

前記ワックスとしては、石油ワックスとして、パラフィンワックス（市販品と

して日本精鑛製パラフィンワックス155、150、140、135、130、125、120、115、HNP-3、HNP-5、HNP-9、HNP-10、HNP-11、HNP-12、HNP-14G、SP-0160、SP-0145、SP-1040、SP-1035、SP-3040、SP-3035、NPS-8070、NPS-L-70、OX-2151、OX-2251、EMUSTAR-0384、EMUSTAR-0136；中京油脂製セロゾール686、428、651-A、A、H-803、B-460、E-172、866、K-133、ハイドリンD-337、E-139；日石三菱石油製125°パラフィン、125°FD、130°パラフィン、135°パラフィン、135°H、140°パラフィン、140°N、145°パラフィン、パラフィンワックスMなど）；マイクロクリスタリンワックス（市販品として日本精鑛製Hi-Mic-2095、Hi-Mic-3090、Hi-Mic-1080、Hi-Mic-1070、Hi-Mic-2065、Hi-Mic-1045、Hi-Mic-2045、EMUSTAR-0001、EMUSTAR-042X；中京油脂製セロゾール967、M；日石三菱石油製155マイクロワックス、180マイクロワックスなど）、ペトロラタム（市販品として日本精鑛製OX-1749、OX-0450、OX-0650B、OX-0153、OX-261BN、OX-0851、OX-0550、OX-0750B、JP-1500、JP-056R、JP-011Pなど）；フィッシャートロプシュワックス（市販品として日本精鑛製FT100、FT-0070など）；酸アミド化合物或いは酸イミド化合物（具体的には、ステアリン酸アミド、無水フタル酸イミドなど、市販品として中京油脂製セロゾール920、B-495、ハイミクロンG-270、G-110、ハイドリンD-757など）などが挙げられる。

【0051】

変性ワックスとしては、アミン変性ポリプロピレン（市販品として三洋化成製QN-7700）、アクリル酸変性やフッ素変性、オレフィン変性ワックス、ウレタン型ワックス（市販品として日本精鑛製NPS-6010、HAD-5090など）、アルコール型ワックス（市販品として日本精鑛製NPS-9210、NPS-9215、OX-1949、XO-020Tなど）などが挙げられる。

【0052】

水素化ワックスとしては、硬化ひまし油（市販品として伊藤製油製カスターワックスなど）、ヒマシ油誘導体（市販品として伊藤製油製の脱水ヒマシ油DCO、DCO Z-1、DCO Z-3、ヒマシ油脂肪酸CO-FA、リシノレイン酸、脱水ヒマシ油脂肪酸DCO-FA、脱水ヒマシ油脂肪酸エポキシエステルD-4エステル、ヒマシ油系ウレタンアクリレートCA-10、CA-20、CA-30、ヒマシ油誘導体MINERASOL S-74、S-80、S-203、S-42X、S-321、特殊ヒマシ油系縮合脂肪酸MINERASOL RC-2、RC-17、RC-55、RC-335、特殊ヒマシ油系縮合脂肪酸エステルMINERASOL LB-601、LB-603、LB-604、LB-702、LB-703、#11、L-164、など）、ステアリン酸（市販品として伊藤製油製の12-ヒドロキシステアリン酸など）、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ベヘニン酸、セバシン酸（市販品として伊藤製油製のセバシン酸など）、ウンデシレン酸（市販品として伊藤製油製のウンデシレン酸など）、ヘプチル酸（市販品として伊藤製油製のヘプチル酸など）、マレイン酸、高度マレイン化油（市販品として伊藤製油製のHIMALEIN DC-15、LN-10、00-15、DF-20、SF-20など）、吹込油（市販品として伊藤製油製のセルボノール#10、#30、#60、R-40、S-7など）、シクロペンタジエン化油（市販品として伊藤製油製のCPオイル、CPオイル-Sなど）などの合成ワックス等が挙げられる。

【0053】

天然ワックスとしては、植物系ワックス及び鉱物系ワックスの少なくともいずれかであるのが好ましく、特に植物系ワックスが好ましい。また該天然ワックスとしては、特に、前記トナー受像層の熱可塑性樹脂として水系の熱可塑性樹脂を用いた場合の相溶性等の点で、水分散型ワックスが好ましい。

【0054】

前記植物系ワックスとしては、例えば、カルナバワックス（市販品として日本精錬製EMUSTAR-0413、中京油脂製セロゾール524など）、ヒマシ油（市販品として伊藤製油製精製ヒマシ油など）、ナタネ油、大豆油、木ろう、

綿ろう、ライスワックス、サトウキビワックス、キャンデリラワックス、ジャパンワックス、ホホバ油、動物系ワックスとして蜜蝋、ラノリン、鯨蝋、ステ蝋（鯨油）、及び、羊毛蝋等が挙げられる。これらの中でも、特に、耐オフセット性、耐接着性、通紙性、光沢感が優れ、ひび割れが生じ難く、高画質の画像を形成可能な電子写真用受像シートを提供可能である点で、融点が70～95℃のカルナバワックスが特に好ましい。

【0055】

前記鉱物系ワックスとしては、例えば、モンタンワックス、モンタン系エステルワックス、オゾケライト、セレシン等の天然ワックスや、脂肪酸エステル（市販品として新日本理化製サンソサイザーDOA、AN-800、DINA、DIDA、DOZ、DOS、TOTM、TITM、E-PS、nE-PS、E-PO、E-4030、E-6000、E-2000H、E-9000H、TCP、C-1100など）、合成炭化水素としてポリエチレンワックス（市販品として中京油脂製ポリロンA、393、H-481；三洋化成製サンワックスE-310、E-330、E-250P、LEL-250、LEL-800、LEL-400Pなど）、ポリプロピレンワックス（市販品として三洋化成製ビスコール330-P、550-P、660-P）等が挙げられる。これらの中でも、特に、耐オフセット性、耐接着性、通紙性、光沢感が優れ、ひび割れが生じ難く、高画質の画像を形成可能な電子写真用受像シートを提供可能である点で、融点が70～95℃のモンタンワックスが特に好ましい。

【0056】

前記天然ワックスの前記トナー受像層（表面）における含有量（ g/m^2 ）としては、0.1～4 g/m^2 が好ましく、0.2～2 g/m^2 が好ましい。

前記含有量が、0.1 g/m^2 未満であると、耐オフセット性、耐接着性が特に不十分となることがある一方、4 g/m^2 を超えると、ワックス量が多過ぎ、形成される画像の画質が劣ることがある。

【0057】

前記天然ワックスの融点（℃）としては、特に、耐オフセット性、及び、通紙性の点で、70～95℃が好ましく、75～90℃がより好ましい。

【0058】

前記マット剤としては、種々の公知のものが挙げられる。マット剤として用いられる固体粒子は、無機粒子と有機粒子とに分類できる。無機マット剤の材料としては、具体的には、酸化物（例えば、二酸化ケイ素、酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム）、アルカリ土類金属塩（例えば、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、硫酸マグネシウム）、ハロゲン化銀（例えば、塩化銀、臭化銀）及びガラスが挙げられる。

【0059】

前記無機マット剤としては、例えば、西独特許 2529321 号、英国特許 760775 号、同 1260772 号、米国特許 1201905 号、同 2192241 号、同 3053662 号、同 3062649 号、同 3257206 号、同 3322555 号、同 3353958 号、同 3370951 号、同 3411907 号、同 3437484 号、同 3523022 号、同 3615554 号、同 3635714 号、同 3769020 号、同 4021245 号、同 4029504 号の各明細書に記載されたものが挙げられる。

【0060】

前記有機マット剤の材料には、デンプン、セルロースエステル（例えば、セルロースアセテートプロピオネート）、セルロースエーテル（例えば、エチルセルロース）及び合成樹脂が含まれる。合成樹脂は、水不溶性又は水難溶性であることが好ましい。水不溶性又は水難溶性の合成樹脂の例には、ポリ（メタ）アクリル酸エステル（例えば、ポリアルキル（メタ）アクリレート、ポリアルコキシアルキル（メタ）アクリレート、ポリグリシジル（メタ）アクリレート）、ポリ（メタ）アクリルアミド、ポリビニルエステル（例えば、ポリ酢酸ビニル）、ポリアクリロニトリル、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン）、ポリスチレン、ベンゾグアナミン樹脂、ホルムアルデヒド縮合ポリマー、エポキシ樹脂、ポリアミド、ポリカーボネート、フェノール樹脂、ポリビニルカルバゾール及びポリ塩化ビニリデンが含まれる。

以上のポリマーに使用されるモノマーを組み合わせたコポリマーを用いてもよい。

【0061】

前記コポリマーの場合、少量の親水性の繰り返し単位が含まれていてもよい。親水性の繰り返し単位を形成するモノマーの例には、アクリル酸、メタクリル酸、 α 、 β -不飽和ジカルボン酸、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、スルホアルキル（メタ）アクリレート及びスチレンスルホン酸が含まれる。

有機マツト剤としては、例えば、英国特許1055713号、米国特許1939213号、同2221873号、同2268662号、同2322037号、同2376005号、同2391181号、同2701245号、同2992101号、同3079257号、同3262782号、同3443946号、同3516832号、同3539344号、同3591379号、同3754924号、同3767448号の各明細書、特開昭49-106821号公報、特開昭57-14835号公報に記載されたものが挙げられる。

また、二種類以上の固体粒子を併用してもよい。固体粒子の平均粒径は、例えば、 $1\sim 100\mu\text{m}$ 、好ましくは、 $4\sim 30\mu\text{m}$ であることが適当である。固体粒子の使用量は、 $0.01\sim 0.5\text{g}/\text{m}^2$ 、好ましくは、 $0.02\sim 0.3\text{g}/\text{m}^2$ であることが適当である。

【0062】

本発明のトナー受像層に添加される離型剤としては、これらの誘導体や、酸化物、精製品、混合物を用いることもできる。また、これらは、反応性の置換基を有していてもよい。

【0063】

前記離型剤の融点（℃）としては、特に耐オフセット性、及び、通紙性の点で、 $70\sim 95^\circ\text{C}$ が好ましく、 $75\sim 90^\circ\text{C}$ がより好ましい。

また前記離型剤としては、特に、前記トナー受像層の熱可塑性樹脂として水系の熱可塑性樹脂を用いた場合の相溶性等の点で、水分散型の離型剤が好ましい。

【0064】

前記離型剤の、前記トナー受像層における含有量としては、 $0.1\sim 10$ 質量%が好ましく、 $0.3\sim 8.0$ 質量%がより好ましく、 $0.5\sim 5.0$ 質量%が更に好ましい。

【0065】

—その他の成分—

前記その他の成分としては、トナー受像層の熱力学的特性を改良する目的で添加される各種添加剤、例えば、着色剤、可塑剤、フィラー、架橋剤、帯電制御剤、乳化物、分散物等が挙げられる。これらのトナー受像層に含有されるその他の成分としては、画像定着時におけるトナー受像層の熱伝導性（低熱伝導性）に優れる点で、中空粒子形状であるのが好ましく、特に、前記顔料が中空粒子形状であるのが好ましい。

【0066】

—着色剤—

前記着色剤としては、蛍光増白剤、白色顔料、有色顔料、染料等が挙げられる。

前記蛍光増白剤は、近紫外部に吸収を持ち、400～500nmに蛍光を発する化合物で、公知の蛍光増白剤が特に制限なく各種使用することができる。該蛍光増白剤としては、K. Veen Rataraman 編 “The Chemistry of Synthetic Dyes” V 巻 8 章に記載されている化合物を好適に挙げることができる。具体的には、スチルベン系化合物や、クマリン系化合物、ビフェニル系化合物、ベンゾオキサゾリン系化合物、ナフタルイミド系化合物、ピラゾリン系化合物、カルボスチリル系化合物などが挙げられる。それらの例としては、住友化学製ホワイトフルファー PSN、PHR、HCS、PCS、B；Ciba-Geigy 社製 UVITEX-OB などが挙げられる。

【0067】

前記白色顔料としては、フィラーの項で述べた無機顔料（例えば、酸化チタン、炭酸カルシウム他）を用いることができる。有色顔料としては、特開昭 63-44653 号公報等に記載されている各種顔料及びアゾ顔料（例えば、アゾレーキ；カーミン 6B、レッド 2B、不溶性アゾ；モノアゾイエロ、ジスアゾイエロ、ピラゾロオレンジ、バルカンオレンジ、縮合アゾ系；クロモフタルイエロ、クロモフタルレッド）、多環式顔料（例えば、フタロシアニン系；銅フタロシアニンブルー、銅フタロシアニングリーン、シオキサジン系；ジオキサジンバイオレ

ット、イソインドリノン系；イソインドリノンイエロ、スレン系；ペリレン、ペリノン、フラバントロン、チオインジゴ、レーキ顔料（例えば、マラカイトグリーン、ローダミンB、ローダミンG、ビクトリアブルーB）又無機顔料（例えば、酸化物、二酸化チタン、ベンガラ、硫酸塩；沈降性硫酸バリウム、炭酸塩；沈降性炭酸カルシウム、硅酸塩；含水硅酸塩、無水硅酸塩、金属粉；アルミニウム粉、ブロンズ粉、亜鉛末、カーボンブラック、黄鉛、紺青等が挙げられる。

これらは、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、前記顔料としては、特に酸化チタンが好ましい。

【0068】

前記顔料の形状としては、特に制限はないが、画像定着時の伝熱性（低熱伝導性）に優れる点で、中空粒子形状であるのが好ましい。

【0069】

前記染料としては、公知の種々の染料を用いることができる。

油溶性染料としては、アントラキノン系化合物、アゾ系化合物などが挙げられる。

水不溶性染料の具体例としては、C. I. Vat ヴァイオレット1、C. I. Vat ヴァイオレット2、C. I. Vat ヴァイオレット9、C. I. Vat ヴァイオレット13、C. I. Vat ヴァイオレット21、C. I. Vat ブルー1、C. I. Vat ブルー3、C. I. Vat ブルー4、C. I. Vat ブルー6、C. I. Vat ブルー14、C. I. Vat ブルー20、C. I. Vat ブルー35等の建染染料、C. I. ディスパーズヴァイオレット1、C. I. ディスパーズヴァイオレット4、C. I. ディスパーズヴァイオレット10、C. I. ディスパーズブルー3、C. I. ディスパーズブルー7、C. I. ディスパーズブルー58等の分散染料、C. I. ソルベントヴァイオレット13、C. I. ソルベントヴァイオレット14、C. I. ソルベントヴァイオレット21、C. I. ソルベントヴァイオレット27、C. I. ソルベントブルー11、C. I. ソルベントブルー12、C. I. ソルベントブルー25、C. I. ソルベントブルー55等の油溶性染料が挙げられる。

【0070】

また、銀塩写真で用いられているカラードカプラーも好ましく用いることができる。

【0071】

前記着色剤の、前記トナー受像層（表面）における含有量（ g/m^2 ）としては、 $0.1 \sim 8 \text{ g}/\text{m}^2$ が好ましく、 $0.5 \sim 5 \text{ g}/\text{m}^2$ がより好ましい。

前記着色剤の含有量が $0.1 \text{ g}/\text{m}^2$ に満たないと、トナー受像層における光透過率が高くなり、一方、着色剤の含有量が $8 \text{ g}/\text{m}^2$ を超えると、ヒビ割れ、耐接着等の取り扱い性が悪いことがある。

【0072】

—可塑剤—

前記可塑剤としては、公知の樹脂用の可塑剤を特に制限なく使用することができる。該可塑剤は、トナーを定着する時の熱及び／又は圧力によって、トナー受像層が流動又は柔軟化するのを調整する機能を有する。

前記可塑剤としては、「化学便覧」（日本化学会編、丸善）や、「可塑剤—その理論と応用—」（村井孝一編著、幸書房）や、「可塑剤の研究 上」「可塑剤の研究 下」（高分子化学協会編）や、「便覧 ゴム・プラスチック配合薬品」（ラバーダイジェスト社編）等を参考にして選択することができる。

【0073】

前記可塑剤は、高沸点有機溶剤や熱溶剤などとして記載されているものもあるが、例えば、特開昭59-83154号、同59-178451号、同59-178453号、同59-178454号、同59-178455号、同59-178457号、同62-174754号、同62-245253号、同61-209444号、同61-200538号、同62-8145号、同62-9348号、同62-30247号、同62-136646号、同62-174754号、同62-245253号、同61-209444号、同61-200538号、同62-8145号、同62-9348号、同62-30247号、同62-136646号、特開平2-235694号各公報等に記載されているようなエステル類（例えば、フタル酸エステル類、リン酸エステル類、脂肪酸エステル類、アビエチン酸エステル類、アジピン酸エステル類、セバシン酸エステル類、

アゼライン酸エステル類、安息香酸エステル類、酪酸エステル類、エポキシ化脂肪酸エステル類、グリコール酸エステル類、プロピオン酸エステル類、トリメリット酸エステル類、クエン酸エステル類、スルホン酸エステル類、カルボン酸エステル類、コハク酸エステル類、マレイン酸エステル類、フマル酸エステル類、フタル酸エステル類、ステアリン酸エステル類など）、アミド類（例えば、脂肪酸アミド類、スルホアミド類など）、エーテル類、アルコール類、ラクトン類、ポリエチレンオキシ類などの化合物が挙げられる。

前記可塑剤は、樹脂に混合して使用することができる。

【0074】

前記可塑剤としては、比較的低分子量のポリマーを用いることができる。この場合、該可塑剤の分子量としては、可塑化されるべきバインダー樹脂の分子量より低いものが好ましく、分子量が15000以下、好ましくは、5000以下であるものが適当である。また、ポリマー可塑剤の場合、可塑化されるべきバインダー樹脂と同種のポリマーであることが好ましい。例えば、ポリエステル樹脂の可塑化には、低分子量のポリエステルが好ましい。更にオリゴマーも可塑剤として用いることができる。上記に挙げた化合物以外にも市販品として、例えば、旭電化工業製アデカサイザーPN-170、PN-1430；C. P. HALL社製品PARAPLEX-G-25、G-30、G-40；理化ハーキュレス製品エステルガム8L-JA、エステルR-95、ペントリン4851、FK115、4820、830、ルイゾール28-JA、ピコラスチックA75、ピコテックスLC、クリスタレックス3085等が挙げられる。

【0075】

前記可塑剤は、トナー粒子がトナー受像層に埋め込まれる際に生じる応力や歪み（弾性力や粘性などの物理的な歪み、分子やバインダー主鎖やペンダント部分などの物質収支による歪み等）を緩和するために任意に使用することができる。

前記可塑剤は、トナー受像層中において、ミクロに分散された状態でもよいし、海島状にミクロに相分離した状態でもよいし、バインダー等の他の成分と充分に混合溶解した状態でもよい。

前記可塑剤の、前記トナー受像層における含有量としては、0.001～90

質量%が好ましく、0.1～60質量%がより好ましく、1～40質量%が更に好ましい。

前記可塑剤は、スベリ性（摩擦力低下による搬送性向上）の調整や、定着部オフセット（定着部へのトナーや層の剥離）の改良、カールバランスの調整、帯電調整（トナー静電像の形成）等の目的で使用してもよい。

【0076】

——フィラー——

前記フィラーとしては、有機又は無機のフィラーが挙げられ、バインダー樹脂用の補強剤や、充填剤、強化材として公知のものが用いることができる。該フィラーとしては、「便覧 ゴム・プラスチック配合薬品」（ラバーダイジェスト社編）、「新版 プラスチック配合剤 基礎と応用」（大成社）、「フィラーハンドブック」（大成社）等を参考にして選択することができる。

また、前記フィラーとして、各種無機フィラー（又は顔料）を用いることができる。無機顔料としては、例えば、シリカ、アルミナ、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、雲母状酸化鉄、鉛白、酸化鉛、酸化コバルト、ストロンチウムクロメート、モリブデン系顔料、スメクタイト、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、炭酸カルシウム、ムライト等が挙げられる。フィラーとしては、特に、シリカや、アルミナが好ましい。これらのフィラーは、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。また前記フィラーとしては、粒径の小さいものが好ましい。粒径が大きいと、トナー受像層の表面が粗面化し易い。

【0077】

前記シリカには、球状シリカと無定形シリカが含まれる。該シリカは、乾式法、湿式法又はエアロゲル法により合成できる。疎水性シリカ粒子の表面を、トリメチルシリル基又はシリコンで表面処理してもよい。シリカとしては、コロイド状シリカが好ましい。シリカの平均粒径としては、4～120nmが好ましく、4～90nmがより好ましい。

前記シリカは、多孔質であるのが好ましい。多孔質シリカの平均孔径は、50～500nmが好ましい。また、多孔質シリカの質量当りの平均孔容積は、例えば、0.5～3ml/gが好ましい。

【0078】

前記アルミナには、無水アルミナ及びアルミナ水和物が含まれる。無水アルミナの結晶型としては、 α 、 β 、 γ 、 δ 、 ζ 、 η 、 θ 、 κ 、 ρ 又は χ を用いることができる。無水アルミナよりもアルミナ水和物の方が好ましい。アルミナ水和物としては、一水和物又は三水和物を用いることができる。一水和物には、擬ベーマイト、ベーマイト及びダイアスポアが含まれる。三水和物には、ジブサイト及びバイヤライトが含まれる。アルミナの平均粒径としては、4～300 nmが好ましく、4～200 nmがより好ましい。アルミナは、多孔質であるのが好ましい。多孔質アルミナの平均孔径としては、50～500 nmが好ましい。多孔質アルミナの質量当りの平均孔容積としては、0.3～3 ml/g程度が好ましい。

【0079】

前記アルミナ水和物は、アルミニウム塩溶液にアンモニアを加えて沈澱させるゾルゲル法又はアルミン酸アルカリを加水分解する方法により合成できる。無水アルミナは、アルミナ水和物を加熱により脱水することで得ることができる。

前記フィラーは、添加する層のバインダーの乾燥質量に基づいて、5～200質量%であることが好ましい。

【0080】

— 架橋剤 —

前記架橋剤は、トナー受像層の保存安定性や、熱可塑性等を調整するために配合することができる。このような架橋剤としては、反応基としてエポキシ基や、イソシアネート基、アルデヒド基、活性ハロゲン基、活性メチレン基、アセチレン基、その他公知の反応基を2個以上分子内に有する化合物が用いられる。

【0081】

前記架橋剤として、これとは別に、水素結合や、イオン結合、配位結合等により結合を形成することが可能な基を2個以上有する化合物も用いることができる。

前記架橋剤としては、樹脂用のカップリング剤や、硬化剤、重合剤、重合促進剤、凝固剤、造膜剤、造膜助剤等として公知の化合物を用いることができる。カップリング剤の例としては、例えば、クロロシラン類や、ビニルシラン類、エポ

キシシラン類、アミノシラン類、アルコキシアルミニウムキレート類、チタネートカップリング剤などが挙げられる他、「便覧 ゴム・プラスチック配合薬品」(ラバーダイジェスト社編)等に挙げられた公知のものをを用いることができる。

【0082】

——帯電制御剤——

本発明のトナー受像層には、トナーの転写や、付着等を調整したり、トナー受像層の帯電接着を防止するために、帯電調整剤を含有させることが好ましい。前記帯電調整剤としては、従来から公知の各種帯電調整剤を使用することができる。このような帯電調整剤としては、例えば、カチオン界面活性剤や、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン系界面活性剤等の界面活性剤等の他、高分子電解質、導電性金属酸化物等を使用できる。例えば、第4級アンモニウム塩や、ポリアミン誘導体、カチオン変性ポリメチルメタクリレート、カチオン変性ポリスチレン等のカチオン系帯電防止剤、アルキルホスフェート、アニオン系ポリマー等のアニオン系帯電防止剤、脂肪酸エステル、ポリエチレンオキサイド等のノニオン系帯電防止剤が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0083】

トナーが負電荷を有する場合、トナー受像層に配合される帯電調整剤としては、例えば、カチオンやノニオンが好ましい。

導電性金属酸化物としては、例えば、 ZnO や、 TiO_2 、 SnO_2 、 Al_2O_3 、 In_2O_3 、 SiO_2 、 MgO 、 BaO 、 MoO_3 等を挙げることができる。これらの導電性金属酸化物は、単独で使用しても良く、これらの複合酸化物で使用しても良い。また、金属酸化物は、異種元素を更に含有させてもよく、例えば、 ZnO に対して、 Al 、 In 等、 TiO_2 に対して Nb 、 Ta 等、 SnO_2 に対しては、 Sb 、 Nb 、ハロゲン元素等を含む(ドーピング)させることができる。

【0084】

——その他の添加剤——

本発明のトナー受像層に使用され得る材料には、出力画像の安定性改良、またトナー受像層自身の安定性改良のため各種添加剤を含めることができる。この目

的のための添加剤としては、種々の公知の酸化防止剤、老化防止剤、劣化防止剤、オゾン劣化防止剤、紫外線吸収剤、金属錯体、光安定剤、防腐剤、防かび剤等が挙げられる。

【0085】

前記酸化防止剤としては、例えば、クロマン化合物、クマラン化合物、フェノール化合物（例、ヒンダードフェノール）、ハイドロキノン誘導体、ヒンダードアミン誘導体、スピロインダン化合物が挙げられる。なお、酸化防止剤については、特開昭61-159644号公報などに記載されている。

【0086】

前記老化防止剤としては、例えば、「便覧 ゴム・プラスチック配合薬品 改訂第2版」（1993年、ラバーダイジェスト社）p76～121に記載のものが挙げられる。

【0087】

前記紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール化合物（米国特許3533794号明細書記載）、4-チアゾリドン化合物（米国特許3352681号明細書記載）、ベンゾフェノン化合物（特開昭46-2784号公報記載）及び紫外線吸収ポリマー（特開昭62-260152号公報記載）が挙げられる。

【0088】

前記金属錯体としては、例えば、米国特許4241155号、同4245018号、同4254195号の各明細書、特開昭61-88256号、同62-174741号、同63-199248号、特開平1-75568号、同1-74272号の各公報に記載されているものが適当である。

また、「便覧 ゴム・プラスチック配合薬品 改訂第2版」（1993年、ラバーダイジェスト社）p122～137に記載の紫外線吸収剤、光安定剤も好ましく用いられる。

【0089】

本発明のトナー受像層に使用され得る材料には、上述したように公知の写真用添加剤を添加することができる。写真用添加剤としては、例えば、リサーチ・デ

イスクロージャー誌（以下、RDと略記する）No. 17643（1978年12月）、同No. 18716（1979年11月）及び同No. 307105（1989年11月）に記載されており、その該当箇所を下記にまとめて示す。

添加剤の種類	RD17643	RD18716	RD307105
1. 増白剤	24頁	648 頁右欄	868 頁
2. 安定剤	24頁～25頁	649 頁右欄	868～870 頁
3. 光吸収剤 (紫外線吸収剤)	25頁～26頁	649 頁右欄	873 頁
4. 色素画像安定剤	25頁	650 頁右欄	872 頁
5. 硬膜剤	26頁	651 頁左欄	874～875 頁
6. バインダー	26頁	651 頁左欄	873～874 頁
7. 可塑剤、潤滑剤	27頁	650 頁右欄	876 頁
8. 塗布助剤 (界面活性剤)	26頁～27頁	650 頁右欄	875～876 頁
9. スタチック防止剤	27頁	650 頁右欄	876～877 頁
10. マット剤			878～879 頁

【0090】

本発明のトナー受像層は、前記支持体上に、トナー受像層に用いられるポリマーを含有する塗工液をワイヤーコーター等で塗布し、乾燥することによって設けられる。塗工液は、例えば、熱可塑性ポリマー、可塑剤等の添加剤を、アルコール及びケトン等の有機溶剤に溶解し、或いは均一に分散して調製される。ここで使用される有機溶剤としては、例えば、メタノール、イソプロピルアルコール及びメチルエチルケトン等が挙げられる。トナー受像層に用いるポリマーが水溶性であれば、上記支持体上にポリマー水溶液を塗布することによってトナー受像層を調製できる。また、水溶性でないポリマーについては、水分散液で支持体上に塗布することも可能である。

本発明で使用される前記ポリマーの成膜温度は、プリント前の保存に対しては、室温以上が好ましく、トナー粒子の定着に対しては100℃以下が好ましい。

【0091】

〔トナー受像層の諸物性〕

前記トナー受像層は、定着部材との定着温度における180度剥離強さが、0.1N/25mm以下、更に好ましくは、0.041N/25mm以下であることが適当である。180度剥離強さは、定着部材の表面素材を用い、JIS K 6887に記載の方法に準拠して測定することができる。

前記トナー受像層は、白色度が高いのが好ましい。該白色度としては、JIS P 8123に規定される方法で測定して、85%以上が好ましい。また、440nm～640nmの波長域で、分光反射率が85%以上、かつ同波長域の最大分光反射率と最低分光反射率の差が5%以内が好ましい。更には、400nm～700nmの波長域で分光反射率が85%以上、かつ同波長域の最大分光反射率と最低分光反射率の差が5%以内がより好ましい。

また、前記白色度としては、具体的には、CIE 1976 ($L^*a^*b^*$) 色空間において、 L^* 値が80以上であるのが好ましく、85以上であるのが好ましく、90以上であるのがより好ましい。また、白色の色味はできるだけニュートラルであるのが好ましい。白色色味としては、 $L^*a^*b^*$ 空間において、 $(a^*)^2 + (b^*)^2$ の値が50以下であるのが好ましく、18以下であるのがより好ましく、5以下であるのが更に好ましい。

【0092】

前記トナー受像層としては、光沢性が高いのが好ましい。光沢度としては、トナーが無い白色から最大濃度の黒色までの全領域において、45度光沢度が60以上であるのが好ましく、75以上であるのがより好ましく、90以上であるのが更に好ましい。

但し、光沢度は110以下であることが好ましい。110を超えると金属光沢のようになり画質として好ましくない。

尚、前記光沢度は、JIS Z 8741に基づいて測定することができる。

【0093】

前記トナー受像層は、平滑性が高いのが好ましい。該平滑度としては、トナーが無い白色から最大濃度の黒色までの全領域において、算術平均粗さ (R_a) が

3 μ m以下であるのが好ましく、1 μ m以下であるのがより好ましく、0.5 μ m以下であるのが更に好ましい。

尚、算術平均粗さは、JIS B 0601、B 0651、B 0652に基づいて測定することができる。

【0094】

前記トナー受像層は、以下の項目の内の1項目の物性を有することが好ましく、更に好ましくは、複数の項目、最も好ましくは、全ての項目の物性を有することが適当である。

(1) トナー受像層の T_m （溶融温度）が30℃以上、トナーの T_m+20 ℃以下である。

(2) トナー受像層の粘度が 1×10^5 CPになる温度が、40℃以上、トナーのそれより低い。

(3) トナー受像層の定着温度における貯蔵弾性率（ G' ）が、 $1 \times 10^2 \sim 1 \times 10^5$ Pa、損失弾性率（ G'' ）が、 $1 \times 10^2 \sim 1 \times 10^5$ Paである。

(4) トナー受像層の定着温度における損失弾性率（ G'' ）と、貯蔵弾性率（ G' ）との比である損失正接（ G''/G' ）が、0.01～10である。

(5) トナー受像層の定着温度における貯蔵弾性率（ G' ）が、トナーの定着温度における貯蔵弾性率（ G'' ）に対して、 $-50 \sim +2500$ である。

(6) 溶融トナーのトナー受像層上の傾斜角が、50度以下、特に40度以下である。

また、トナー受像層としては、特許第2788358号明細書、特開平7-248637号公報、同8-305067号公報、同10-239889号公報等の開示されている物性等を満足するものが好ましい。

【0095】

前記(1)の物性は、示差走査熱量測定装置（DSC）により測定することができる。前記(2)～(3)の物性は、例えば、島津製作所製フローテスターCFT-500又は500Dを用いて測定することができる。前記(5)～(7)の物性は、回転型レオメーター（例えば、レオメトリック社製ダイナミックアナライザーRADI I）を用いて測定することができる。前記(8)の物性は、協

和界面科学（株）製の接触角測定装置を用い、特開平8-334916号公報に開示した方法で測定することができる。

【0096】

[その他の層]

前記その他の層としては、例えば、表面保護層、バック層、中間層、密着改良層、下塗り層、クッション層、帯電調節（防止）層、反射層、色味調製層、保存性改良層、接着防止層、アンチカール層、及び、平滑化層等が挙げられる。これらの層は、単層構成であってもよく、2以上の層より構成されていてもよい。

【0097】

ー表面保護層ー

前記表面保護層は、本発明の電子写真用受像シートにおける表面の保護、保存性の改良、取り扱い性の改良、筆記性の付与、機器通過性の改良、アンチオフセット性の付与等の目的で、前記トナー受像層の表面に設けることができる。該表面保護層は、1層であってもよいし、2層以上の層からなってもよい。表面保護層には、バインダーとして各種の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等を用いることができ、前記トナー受像層と同種の樹脂を用いるのが好ましい。但し、熱力学的特性や、静電特性等は、トナー受像層と同じである必要はなく、各々最適化することができる。

【0098】

前記表面保護層には、トナー受像層に使用可能な、前述の各種の添加剤を配合することができる。特に、前記表面保護層には、本発明で使用する離型剤と共に、他の添加剤、例えば、マット剤等を配合することができる。なお、前記マット剤としては、種々の公知のものが挙げられる。

本発明の電子写真用受像シートにおける最表面層（例えば、表面保護層が形成されている場合には、表面保護層等）としては、定着性の点で、トナーとの相溶性が良いのが好ましい。具体的には、溶融したトナーとの接触角が、例えば0～40度であることが好ましい。

【0099】

ーバック層ー

前記バック層は、本発明の電子写真用受像シートにおいて、裏面出力適性付与、裏面出力画質改良、カールバランス改良、機器通過性改良等の目的で、支持体に対して、トナー受像層の反対側に設けられるのが好ましい。

前記バック層の色としては、特に制限はないが、本発明の電子写真用受像シートが、裏面にも画像を形成する両面出力型受像紙の場合、バック層も白色であることが好ましい。白色度及び分光反射率は、表面と同様に 85% 以上が好ましい。

また、両面出力適性改良のため、バック層の構成がトナー受像層側と同様であってもよい。バック層には、上記で説明した各種の添加剤を用いることができる。このような添加剤として、特にマツト剤や、帯電調整剤等を配合することが適当である。バック層は、単層構成であってもよく、2層以上の積層構成であってもよい。

また、定着時のオフセット防止のため、定着ローラ等に離型性オイルを用いている場合、バック層は、オイル吸収性としてもよい。

【0100】

ー密着改良層等ー

前記密着改良層は、本発明の電子写真用受像シートにおいて、支持体及びトナー受像層の密着性を改良する目的で、形成するのが好ましい。密着改良層には、前述の各種の添加剤を配合することができ、特に架橋剤を配合するのが好ましい。また、本発明の電子写真用受像シートには、トナーの受容性を改良するため、該密着改良層及びトナー受像層の間に、更にクッション層等を設けるのが好ましい。

【0101】

ー中間層ー

前記中間層は、例えば、支持体及び密着改良層の間、密着改良層及びクッション層の間、クッション層及びトナー受像層の間、トナー受像層及び保存性改良層との間等に形成することができる。もちろん、支持体、トナー受像層、及び、中間層からなる電子写真用受像シートの場合には、中間層は、例えば、支持体及びトナー受像層の間に存在させることができる。

【0102】

なお、本発明の前記電子写真用受像シートの厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選定することができるが、例えば、 $50 \sim 350 \mu\text{m}$ が好ましく、 $100 \sim 280 \mu\text{m}$ がより好ましい。

【0103】

<<トナー>>

本発明の電子写真用受像シートは、印刷又は複写の際に、トナー受像層にトナーを受容させて使用される。

前記トナーは、結着樹脂と着色剤とを少なくとも含有し、必要に応じて離型剤、その他の成分を含有する。

【0104】

ー トナー 結着樹脂 ー

前記結着樹脂としては、スチレン、パラクロルスチレンなどのスチレン類；ビニルナフタレン、塩化ビニル、臭化ビニル、弗化ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ベンゾエ酸ビニル、酪酸ビニルなどのビニルエステル類；アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸 *n*-ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸 *n*-オクチル、アクリル酸 2-クロロエチル、アクリル酸フェニル、 α -クロロアクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチルなどのメチレン脂肪族カルボン酸エステル類；アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリルアミドなどのビニルニトリル類；ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルイソブチルエーテルなどのビニルエーテル類；*N*-ビニルピロール、*N*-ビニルカルバゾール、*N*-ビニルインドール、*N*-ビニルピロリドンなどの*N*-ビニル化合物類；メタクリル酸、アクリル酸、桂皮酸などのビニルカルボン酸類などビニル系モノマーの単独重合体やその共重合体、更には各種ポリエステル類を使用することができ、各種ワックス類を併用することも可能である。

これらの樹脂の中で、特に本発明のトナー受像層に用いたものと同一系統の樹脂を用いるのが好ましい。

【0105】

ー トナー 着色剤 ー

前記着色剤としては、通常トナーに用いられているものを制限なく使用することができ、例えば、カーボンブラック、クロムイエロー、ハンザイエロー、ベンジジンイエロー、スレンイエロー、キノリンイエロー、パーメネントオレンジ G T R、ピラズロンオレンジ、バルカンオレンジ、ウオッチヤングレッド、パーマネントレッド、ブリリアンカーミン 3 B、ブリリアンカーミン 6 B、デイボンオイルレッド、ピラズロンレッド、リソールレッド、ローダミン B レーキ、レーキレッド C、ローズベンガル、アニリンブルー、ウルトラマリンブルー、カルコオイルブルー、メチレンブルークロライド、フタロシアニンブルー、フタロシアングリーン、マラカイトグリーンオクサレレートなどの種々の顔料が挙げられる。また、アクリジン系、キサンテン系、アゾ系、ベンゾキノン系、アジン系、アントラキノン系、チオインジコ系、ジオキサジン系、チアジン系、アゾメチン系、インジコ系、チオインジコ系、フタロシアニン系、アニリンブラック系、ポリメチン系、トリフェニルメタン系、ジフェニルメタン系、チアジン系、チアゾール系、キサンテン系などの各種染料などが挙げられる。これら着色剤は 1 種単独で使用してもよいし、複数種類を併せて使用してもよい。

着色剤の含有量は、2 ～ 8 質量%の範囲が好ましい。着色剤の含有量が 2 質量%以上であれば着色力が弱くなることもなく、一方、8 質量%以下であれば、透明性が損なわれることもないので好ましい。

【 0 1 0 6 】

ー トナー 離型剤 ー

前記離型剤としては、原理的には、公知のワックス全てが使用可能であるが、比較的分子量の高結晶性ポリエチレンワックス、フィッシャートロプシュワックス、アミドワックス、ウレタン化合物など窒素を含有する極性ワックスなどが特に有効である。ポリエチレンワックスについては分子量が 1 0 0 0 以下のものが特に有効であり、3 0 0 ～ 1 0 0 0 の範囲がより好ましい。

【 0 1 0 7 】

前記ウレタン結合を有する化合物は、低分子量であっても極性基による凝集力の強さにより、固体状態を保ち、融点も分子量のわりには高く設定できるので好

適である。分子量の好ましい範囲は300～1000である。原料は、ジイソシアン酸化合物類とモノアルコール類との組み合わせ、モノイソシアン酸とモノアルコールとの組み合わせ、ジアルコール類とモノイソシアン酸との組み合わせ、トリアルコール類とモノイソシアン酸との組み合わせ、トリイソシアン酸化合物類とモノアルコール類との組み合わせなど、種々の組み合わせを選択することができ、高分子量化させないために、多官能基と単官能基の化合物を組み合わせることが好ましく、また等価の官能基量となるようにすることが重要である。

【0108】

具体的な、原料化合物のうちモノイソシアン酸化合物としては、例えば、イソシアン酸ドデシル、イソシアン酸フェニル及びその誘導体、イソシアン酸ナフチル、イソシアン酸ヘキシル、イソシアン酸ベンジル、イソシアン酸ブチル、イソシアン酸アリルなどが挙げられる。

ジイソシアン酸化合物としては、ジイソシアン酸トリレン、ジイソシアン酸4、4'ジフェニルメタン、ジイソシアン酸トルエン、ジイソシアン酸1、3-フェニレン、ジイソシアン酸ヘキサメチレン、ジイソシアン酸4-メチル-m-フェニレン、ジイソシアン酸イソホロンなどが挙げられる。

モノアルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノールなど極く一般的なアルコール類を使用することが可能である。

原料化合物のうちジアルコール類としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、トリメチレングリコールなど多数のグリコール類；トリアルコール類としては、トリメチロールプロパン、トリエチロールプロパン、トリメタノールエタンなどが使用可能であるが、必ずしもこの範囲に限定されない。

【0109】

これらのウレタン化合物類は、通常の離型剤のように、混練時に樹脂や着色剤とともに混合して、混練粉碎型トナーとしても使用できる。また、前記の乳化重合凝集熔融法トナーに用いる場合には、水中にイオン性界面活性剤や高分子酸や高分子塩基などの高分子電解質とともに分散し、融点以上に加熱してホモジナイ

ザーや圧力吐出型分散機で強い剪断をかけて微粒子化し、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下の離型剤粒子分散液を調製し、樹脂粒子分散液、着色剤分散液などとともに用いることができる。

【0110】

ートナー その他の成分ー

また、本発明のトナーには、内添剤、帯電制御剤、無機微粒子等のその他の成分を配合することができる。内添剤としては、フェライト、マグネタイト、還元鉄、コバルト、ニッケル、マンガン等の金属、合金、又はこれら金属を含む化合物などの磁性体を使用することができる。

【0111】

前記帯電制御剤としては、4級アンモニウム塩化合物、ニグロシン系化合物、アルミヤ、鉄、クロムなどの錯体からなる染料、トリフェニルメタン系顔料など通常使用される種々の帯電制御剤を使用することができる。なお、凝集、熔融時の安定性に影響するイオン強度の制御や、廃水汚染を減少する観点から水に溶解しにくい材料が好ましい。

【0112】

前記無機微粒子としては、シリカ、アルミナ、チタニア、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸三カルシウムなど、通常、トナー表面の外添剤を全て使用で、それらをイオン性界面活性剤や高分子酸、高分子塩基で分散して使用することが好ましい。

【0113】

更に、乳化重合、シード重合、顔料分散、樹脂粒子分散、離型剤分散、凝集、更には、それらの安定化などに界面活性剤を用いることができる。例えば、硫酸エステル塩系、スルホン酸塩系、リン酸エステル系、せっけん系等のアニオン界面活性剤、アミン塩型、4級アンモニウム塩型等のカチオン系界面活性剤、また、ポリエチレングリコール系、アルキルフェノールエチレンオキシド付加物系、多価アルコール系等の非イオン性界面活性剤を併用することも効果的である。その際の分散手段としては、回転せん断型ホモジナイザーやメディアを有するボールミル、サンドミル、ダイノミルなどの一般的なものが使用可能である。

【0114】

なお、前記トナーには、必要に応じて更に外添剤を添加してもよい。前記外添剤としては、無機粉末及び有機粒子等が挙げられる。前記無機粒子としては、 SiO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 、 CuO 、 ZnO 、 SnO_2 、 Fe_2O_3 、 MgO 、 BaO 、 CaO 、 K_2O 、 Na_2O 、 ZrO_2 、 $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $\text{K}_2\text{O} \cdot (\text{TiO}_2)_n$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 、 CaCO_3 、 MgCO_3 、 BaSO_4 、 MgSO_4 等を例示することができる。また、前記有機粒子としては、脂肪酸又はその誘導体や、これ等の金属塩等の粉末、フッ素系樹脂、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂等の樹脂粉末を用いることができる。これらの粉末の平均粒径は、例えば、 $0.01 \sim 5 \mu\text{m}$ 、好ましくは、 $0.1 \sim 2 \mu\text{m}$ であることが適当である。

【0115】

前記トナーの製造方法は、特に制限されないが、(i) 樹脂粒子を分散させてなる分散液中で凝集粒子を形成し凝集粒子分散液を調製する工程、(ii) 前記凝集粒子分散液中に、微粒子を分散させてなる微粒子分散液を添加混合して前記凝集粒子に前記微粒子を付着させて付着粒子を形成する工程、及び (iii) 前記付着粒子を加熱し融合してトナー粒子を形成する工程、とを含むトナーの製造方法により製造することが好ましい。

【0116】

ー トナー物性等ー

本発明のトナーの体積平均粒子径は $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $10 \mu\text{m}$ 以下が好ましい。

前記トナーの体積平均粒子径が小さすぎると、トナーのハンドリング（補給性、クリーニング性、流動性等）に悪影響が生じる場合があり、また、粒子生産性が低下する場合がある。一方、トナーの体積平均粒子径が大きすぎると、粒状性、転写性に起因する画質、解像度に悪影響を与える場合がある。

また、本発明のトナーは、前記トナーの体積平均粒子径範囲を満たし、かつ体積平均粒度分布指数 (GSD_v) が 1.3 以下であることが好ましい。

前記体積平均粒度分布指数 (GSD_v) と数平均粒度分布指数 (GSD_n) との比 ($\text{GSD}_v / \text{GSD}_n$) は少なくとも 0.95 が好ましい。

また、本発明のトナーは、前記トナーの体積平均粒子径範囲を満たし、かつ下記式で表される形状係数の平均値が 1.00～1.50 が好ましい。

$$\text{形状係数} = (\pi \times L^2) / (4 \times S)$$

(但し、L はトナー粒子の最大長、S はトナー粒子の投影面積を示す。)

トナーが上記条件を満たす場合には、画質、特に、粒状性、解像度に効果があり、また、転写に伴う抜けやブラーが生じにくく、平均粒径が小さくなくてもハンドリング性に悪影響が出にくくなる。

【0117】

なお、トナー自体の 150℃における貯蔵弾性率 G' (角周波数 10 rad/sec で測定) は、10～200 Pa であることが、定着工程での画質向上とオフセット性の防止の面から適当である。

【0118】

<<ベルト定着型平滑化处理機>>

前記ベルト定着型平滑化处理機は、冷却装置と、冷却剥離部とを有し、更に必要に応じてその他の部材を備えている。

【0119】

前記ベルト定着型平滑化处理機におけるベルトは、耐熱性支持体フィルムと、該支持体フィルム上に形成された離型層とを有する。

前記支持体フィルムとしては、耐熱性を備えていれば特に制限はなく、例えば、ポリイミド (PI)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリエーテルサルホン (PES)、ポリエーテルイミド (PEI)、ポリパラバン酸 (PPA)、などが挙げられる。

【0120】

前記離型層としては、シリコーンゴム、フッ素ゴム、フルオロカーボンシロキサンゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂からなる群より選択される 1 種又は 2 種以上が好ましい。これらの中でも、定着ベルトの表面に均一な厚さのフルオロカーボンシロキサンゴム製の層を設ける態様、前記ベルト部材の表面に均一な厚さのシリコーンゴム製の層を有し、かつ該シリコーンゴム層の表面にフルオロカー

ボンシロキサンゴム製の層を設ける態様が好ましい。

これにより、オフセットの発生やロングラン稼動（10万枚程度）でのベルト汚れを抑制でき、光沢度の低下が防止できる。

【0121】

前記フルオロカーボンシロキサンゴムとしては、主鎖にパーフルオロアルキルエーテル基及び／又はパーフルオロアルキル基を有するものが好ましい。


このようなフルオロカーボンシロキサンゴムとしては、（A）下記一般式（1）のフルオロカーボンシロキサンを主成分とし、脂肪族不飽和基を有するフルオロカーボンポリマー、（B）1分子中に2個以上の≡SiH基を含有し、上記フルオロカーボンシロキサンゴム組成物中の脂肪族不飽和基量に対して上記≡SiH基の含有量が1～4倍モル量であるオルガノポリシロキサン及び／又はフルオロカーボンシロキサン、（C）充填剤、（D）有効量の触媒を含有するフルオロカーボンシロキサンゴム組成物の硬化物が好適に用いられる。

【0122】

前記（A）成分のフルオロカーボンポリマーは、下記一般式（1）で示される繰り返し単位を有するフルオロカーボンシロキサンを主成分とし、脂肪族不飽和基を有するものである。

【0123】

【化1】



【0124】

ここで、上記式（1）において、R¹⁰は非置換又は置換の好ましくは炭素数1～8の一価炭化水素基であり、好ましくは炭素数1～8のアルキル基又は炭素

【0 1 2 5】

【 0 1 2 6 】

[illegible]

... (2)

【 0 1 2 7 】

【 0 1 2 8 】

【 0 1 2 9 】

出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 7 3 8 3

リコーンゴム組成物に使用される種々のオルガノハイドロジェンポリシロキサンを使用することができる。

【0130】


上述したオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、一般にその≡SiH基の数が、(A)成分のフルオロカーボンシロキサン中の脂肪族不飽和炭化水素基1個に対して、少なくとも1個、特に1～5個となるような割合で配合することが好適である。

【0131】

また、≡SiH基を有するフルオロカーボンとしては、上記式(1)の単位又は式(1)においてR10がジアルキルハイドロジェンシロキシ基であり、かつ末端がジアルキルハイドロジェンシロキシ基又はシリル基等のSiH基であるものが好ましく、下記式(3)で示すものを挙げることができる。

【0132】

【化3】



【0133】

(C)成分の充填剤としては、一般的なシリコーンゴム組成物に使用されている種々の充填剤を用いることができる。例えば、煙霧質シリカ、沈降性シリカ、カーボン粉末、二酸化チタン、酸化アルミニウム、石英粉末、タルク、セリサイト及びベントナイト等の補強性充填剤、アスベスト、ガラス繊維、有機繊維等の繊維質充填剤などを例示することができる。

【0134】

(D)成分の触媒としては、付加反応用触媒として公知とされている塩化白金酸、アルコール変性塩化白金酸、塩化白金酸とオレフィンとの錯体、白金黒又は

パラジウムをアルミナ、シリカ、カーボンなどの担体に担持したもの、ロジウムとオレフィンとの錯体、クロロトリス（トリフェニルフォスフィン）ロジウム（ウィルキンソン触媒）、ロジウム（I I I）アセチルアセトネートなどのような周期律表第 V I I I 族元素又はその化合物が例示されるが、これらの錯体はアルコール系、エーテル系、炭化水素などの溶剤に溶解して用いることが好ましい。

【0 1 3 5】

本発明で用いるフルオロカーボンシロキサンゴム組成物においては、耐溶剤性を向上させるという本発明の目的を損なわない範囲において、種々の配合剤を添加することができる。例えば、ジフェニルシランジオール、低重合度の分子鎖末端水酸基封鎖ジメチルポリシロキサン、ヘキサメチルジシラザン等の分散剤、酸化第一鉄、酸化第二鉄、酸化セリウム、オクチル酸鉄等の耐熱性向上剤、顔料等の着色剤等を必要に応じて配合することができる。

【0 1 3 6】

前記本発明の定着用ベルトは、耐熱性支持体フィルムの表面を上記フルオロカーボンシロキサンゴム組成物で被覆し、加熱硬化することによって得られるが、必要に応じて更に、*m*-キシレンヘキサフロライド、ベンゾトリフロライド等の溶剤で希釈して塗工液とし、スプレーコート、ディップコート及びナイフコート等の一般的なコーティング法によって塗布することができる。また、加熱硬化の温度、時間は適宜選定することができ、通常温度 1 0 0 ~ 5 0 0 ℃、時間 5 秒 ~ 5 時間の範囲で支持体フィルムの種類及び製造方法などに応じて選択される。

【0 1 3 7】

前記ベルトの表面に形成する離型層の厚みは、特に制限はないが、トナーの剥離性又はトナー成分のオフセットを防止して画像の良好な定着性を得るため、1 ~ 2 0 0 μm、特に 5 ~ 1 5 0 μm が好ましい。

【0 1 3 8】

前記ベルト定着方式としては、例えば、特開平 1 1 - 3 5 2 8 1 9 号公報に記載のオイルレスタイプのベルト定着方法、特開平 1 1 - 2 3 1 6 7 1 号公報及び特開平 5 - 3 4 1 6 6 6 号公報に記載の二次転写と定着を同時に達成する方法等が知られている。本発明でいう定着ベルトを有する電子写真装置は、例えば、少

なくとも、トナーを溶融し、加圧し得る加熱加圧部と、トナーの付着した受像材料をトナー受像層と接する状態で搬送することができる定着ベルトと、任意に、加熱した受像材料を定着ベルトに付着させたままの状態での冷却部とを有するベルト方式のトナー定着部を有する電子写真装置が挙げられる。このような定着ベルトを有する電子写真装置にトナー受像層を有する電子写真用受像材料を使用することにより、トナー受像層に付着したトナーが、受像材料に広がることなく細密に定着されると共に、定着ベルトに密着した状態で溶融トナーが冷却・固化するので、トナー受像層にトナーが完全に埋め込まれた状態でトナー受像層に受容される。従って、画像段差がなく、光沢のある平滑なトナー画像を得ることができる。

【0139】

本発明で形成される電子写真用受像シートは、特にオイルレス方式のベルト定着方式による画像形成方法に好適であり、これにより、オフセットが大幅に改善される。但し、それ以外の各種の画像形成法に対しても、同様に使用することができる。

例えば、本発明の電子写真用受像シートを使用することにより、フルカラー画像を、画質の改善及びひび割れの防止を図りながら、好適に形成することができる。カラー画像の形成は、フルカラー画像を形成し得る電子写真装置を用いて行うことができる。通常の電子写真装置は、受像紙搬送部と、潜像形成部と、潜像形成部に近接して配設されている現像部とがあり、機種によっては、装置本体の中央に潜像形成部と受像紙搬送部に近接してトナー像中間転写部を有している。

【0140】

更に、画質の向上を図るための方法として、静電転写又はバイアスローラ転写に代わって、或いは併用して、粘着転写又は熱支援型の転写方式が知られている。例えば、特開昭63-113576号公報及び特開平5-341666号公報にはその具体的な構造が記載されている。特に熱支援型転写方式の中間転写ベルトを用いる方法が好ましい。また、電子写真用受像シートへのトナー転写後又は転写後半の中間ベルトには冷却装置を設けることが好ましい。該冷却装置により、トナー（トナー画像）は、それに使用されるバインダー樹脂の軟化温度又はト

ナーのガラス転移温度以下に冷却され、効率よく電子写真用受像シートに転写され、中間ベルトからの剥離が可能となる。

【0 1 4 1】

定着は、最終画像の光沢や平滑性を左右する重要な工程である。定着方式は、加熱加圧ローラによる定着、ベルトを用いたベルト定着などが知られているが、上記光沢、平滑性等の画像品質の点からはベルト定着方式の方が好ましい。ベルト定着方式については、例えば、特開平 1 1 - 3 5 2 8 1 9 号公報に記載のオイルレスタイプのベルト定着方法、特開平 1 1 - 2 3 1 6 7 1 号公報及び特開平 5 - 3 4 1 6 6 6 号公報に記載の二次転写と定着を同時に達成する方法等が知られている。また、定着ベルトと定着ローラによる加圧及び加熱の前に、熱ローラによる一次定着を行ってもよい。

【0 1 4 2】

図 1 及び図 3 は、ベルト定着型平滑化处理機の一例を示し、特に図 1 の冷却剥離式のベルト式処理機（エンドレスプレス）において、処理部 1 は、ベルト 2 と、加熱ローラ 3 と、加圧ローラ 4 と、テンションローラ 5 と、クリーニングローラ 6 と、冷却装置 7 と、搬送ローラ 8 と、を備えている。

前記ベルト 2 の内側には、ベルト 2 と一対のテンションローラ 5 とが配置されている。前記ベルト 2 は、加熱ローラ 3 と、加熱ローラ 3 と離れた位置に配された一対のテンションローラ 5 とにより、回転可能に張設されている。前記加圧ローラ 4 は、ベルト 2 と当接して加熱ローラ 3 と対向して配置されている。加圧ローラ 4 とベルト 2 との間は、加圧ローラ 4 と加熱ローラ 3 とにより加圧されており、ニップ部が形成されている。前記冷却装置 7 は、ベルト 2 の内側であって、ベルト 2 の回転方向における、上流側に位置する加熱ローラ 3 と下流側に位置するテンションローラ 5 との間に配置されている。搬送ローラ 8 は、ベルト 2 を介して冷却装置 7 と対向するようにして 2 個配置されている。ここでは、2 個の搬送ローラの間隔は、前記ニップ部と搬送ローラ 8 の 1 つとの距離、テンションローラ 5 と搬送ローラ 8 の他の 1 つとの距離と、略同じ長さである。前記クリーニングローラ 6 は、ベルト 2 を介して、加熱ローラ 3 における加圧ローラ 4 と対向する側とは反対側と対向して配置されている。クリーニングローラ 6 とベルト 2

との間は、クリーニングローラ 6 と加熱ローラ 3 とにより加圧されている。加熱ローラ 3 と、加圧ローラ 4 と、テンションローラ 5 と、クリーニングローラ 6 と、搬送ローラ 8 とは、互いに連動して回転し、ベルト 2 を回転させることができる。

【0143】

また、図 3 に示したベルト定着型平滑化处理機は、例えば、図 2 に示した電子写真装置（例えば、富士ゼロックス製フルカラーレーザープリンター（DCC-500））のベルト状定着部として改造して用いることができる。

図 2 中、100 は画像形成装置、37 は感光体ドラム、9 は現像装置、31 は中間転写ベルト、16 は記録シート、25 はベルト状定着部、をそれぞれ示す。

図 3 は、上記図 2 の画像形成装置 100 の内部に配設されるベルト式定着部 25 を示すものである。

このベルト式定着装置 25 は、図 3 に示すように、加熱ロール 71 と、該加熱ロール 71 を含む剥離ロール 74、テンションロール 75 により回動可能に支持された無端ベルト 73 と、前記加熱ロール 71 に無端ベルト 73 を介して圧接する加圧ロール 72 とを備えている。

また、前記無端ベルト 73 の内面側には、加熱ロール 71 と剥離ロール 74 との間に、該無端ベルト 73 を強制的に冷却する冷却用のヒートシンク 77 が配設されており、この冷却用ヒートシンク 77 によって電子写真用受像シートの冷却及びシートの搬送を行う冷却・シート搬送部が構成されている。

【0144】

そして、前記ベルト式定着装置 25 では、図 3 に示すように、表面にカラートナー画像が転写・定着された電子写真用転写シートが、加熱ロール 71 と当該加熱ロール 71 に無端ベルト 73 を介して圧接する加圧ロール 72 との圧接部（ニップ部）に、カラートナー画像が加熱ロール 71 側に位置するようにして導入され、上記加熱ロール 71 と加圧ロール 72 との圧接部を通過する間に、カラートナー画像 T が電子写真用転写シート上に加熱溶融されて定着される。

【0145】

その後、前記加熱ロール 71 と加圧ロール 72 との圧接部において、例えば、

トナーが実質的に 120～130℃程度の温度に加熱され、熔融されて、カラートナー画像が受像層に定着された電子写真用受像シートは、その表面の受像層が無端ベルト 73 の表面に密着したまま状態で、当該無端ベルト 73 と共に搬送される。その間、上記無端ベルト 73 は、冷却用のヒートシンク 77 によって強制的に冷却され、カラートナー画像及び受像層が冷却して固化した後、剥離ロール 74 によって電子写真用受像シート自身の腰（剛性）によって剥離される。

【0146】

なお、剥離工程が終了した後の無端ベルト 73 の表面は、クリーナ（図示せず）によって残留トナー等が除去され、次の定着工程に備えるようになっている。

【0147】

本発明の電子写真画像形成方法によれば、短距離での冷却が可能となり、機器のサイズの小型化が可能となる。また、冷却ファンの消費エネルギーの低減によって、省エネルギー化が図れる。

【0148】

【実施例】

以下、実施例及び比較例により本発明を詳細に説明するが、本発明は、下記実施例に何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例及び比較例において、「％」及び「部」は、質量基準である。

【0149】

（実施例 1～3 及び比較例 1～2）

表 1 に示したように、原紙厚みを変更して、異なる熱容量の実施例 1～3 及び比較例 1～2 の電子写真用受像シート（幅＝42 cm）を作製した。

【0150】

—支持体—

坪量 160（g/m²）の上質紙を原紙（厚みについては表 1 参照）として用い、その裏面に高密度ポリエチレン（HDPE）及び低密度ポリエチレン（LDPE）7/3（質量比）のブレンド物を押し出しコーティング法（310℃）により厚み 15 μm で裏面 PE 層を形成した。

次いで、表面に LDPE を厚み 13 μm になるようにして同様に表面 PE 層を

形成し、ポリエチレンラミネート紙を作製して支持体とした。

【0151】

ー表面下塗り層の形成ー

前記支持体の表面側に、下記組成物を、乾燥後の塗布厚みが $5\mu\text{m}$ となるようにワイヤーコーターで塗布乾燥し、表面下塗り層を形成した。

ー表面下塗り層組成物ー

- ・ゼラチン 5部
- ・水 95部

【0152】

ー裏面層の形成ー

前記支持体の裏面側に、下記組成物を、乾燥後の塗布量が $8.2(\text{g}/\text{m}^2)$ となるようにワイヤーコーターにて塗布し乾燥させた。

【0153】

ー裏面層組成物ー

- ・水系アクリル樹脂 100部
(星光化学工業(株)製、ハイロスXBH-997L(固形分28.3%))
- ・パラフィンワックス 4.5部
(中京油脂(株)製、ハイドリンD-337(固形分30%))
- ・イオン交換水 33部

【0154】

ー中間層の形成ー

前記支持体の表面側に、下記中間層組成物を、乾燥後の塗布厚みが $5\mu\text{m}$ となるようにワイヤーコーターにて塗布乾燥した。

【0155】

ー中間層組成物ー

- ・水分散アクリル樹脂 100部
(星光化学工業(株)製、ハイロースHE-1335(固形分45%))
- ・界面活性剤 2部

(日本油脂(株)製、ラピゾールB-90(固形分10%))

・イオン交換水・・・・・・・・・・・・・30部

【0156】

ートナー受像層の形成ー

前記中間層上に、下記トナー受像層用組成物を、乾燥後の厚みが $7\mu\text{m}$ となるようにワイヤーコーターにて塗布し乾燥させて電子写真用受像シートを作製した。

ートナー受像層用組成物ー

・水分散ポリエステル樹脂・・・・・・・・・・100部

(ユニチカ(株)製、エリーテルKZAサンプル(固形分30%)、 $T_g = 59^\circ\text{C}$)

・離型剤・・・・・・・・・・5部

(カルナバワックス、中京油脂(株)製、セロゾール524)

・白色顔料(TiO_2)水分散液・・・・7.5部

[TiO_2 (タイペークR780-2(石原産業製))及び高分子分散剤による水分散液]

・界面活性剤・・・・8部

(日本油脂(株)製、ラピゾールD-337(固形分10%))

【0157】

表1に示したように、ベルトの支持体厚み、離型層素材を変えて熱容量の異なるベルトを作製した。

前記各実施例及び比較例に従って製造された電子写真用受像シートを、電子写真装置として、図2に示した富士ゼロックス製フルカラーレーザープリンター(DCC-500)の定着部を、図3に示したベルト状定着部に改造した装置を用い、下記定着条件で定着処理を行った。

【0158】

ーベルトー

ベルトの支持体：ポリイミド(PI)フィルム、幅=50cm

厚み=80 μm 、100 μm 、150 μm 、250 μm

ベルトの離型層素材:

(1) S I F E L

フルオロカーボンシロキサンゴム前駆体である S I F E L 6 1 0 を加硫硬化してフルオロカーボンシロキサンゴム 5 0 μ m の膜厚に形成した。

(2) シリコーンゴム

東レ・ダウコーニング・シリコーン社製シリコーンゴム D Y 3 5 - 7 9 6 A B を使用してシリコーンゴム 5 0 μ m の膜厚に形成した。

—加熱・加圧ローラー—

温度 = 1 4 0 $^{\circ}$ C

—冷却工程—

冷却器: ヒートシンク長 = 8 0 mm

速度: 3 2 mm / s e c 又は 5 3 mm / s e c

通過時間: 1 . 5 s e c 又は 2 . 5 s e c

【0159】

【表1】

素材	項目	実施例			比較例	
		1	2	3	1	2
ベルト	支持体 (PI) 厚み (μ m)	80	100	80	150	250
	離型層素材	SIFEL	SIFEL	シリコーンゴム	SIFEL	SIFEL
	離型層厚み (μ m)	50	50	50	50	50
	単位面積あたりの熱容量 (J/K/ m^2)	218.4	251.8	218.4	335.5	502.7
トナー	単位面積あたりの熱容量 (J/K/ m^2)	16.9	16.9	16.9	20	20
受像シート	厚紙厚み (μ m)	155	200	155	330	330
	単位面積あたりの熱容量 (J/K/ m^2)	280.8	335	280.8	491.7	491.7
単位面積あたりの合計熱容量 (J/K/ m^2)		516.1	603.7	516.1	847.2	1014.4

【0160】

【表 2】

		素材	実施例			比較例	
			1	2	3	1	2
単位時間当たりの熱容量 (J/K/sec)	速度 32(mm/sec)	ベルト	3.49	4.03	3.49	5.37	8.04
		トナー	0.23	0.23	0.23	0.27	0.27
		受像シート	3.77	4.50	3.77	6.61	6.61
		合計	7.50	8.76	7.50	12.25	14.92
	速度 53(mm/sec)	ベルト	5.79	6.67	5.79	8.89	13.32
		トナー	0.38	0.38	0.38	0.45	0.45
		受像シート	6.25	7.46	6.25	10.95	10.95
		合計	12.41	14.51	12.41	20.28	24.71

【0161】

なお、前記熱容量は、普通に用いられている方法に従って測定できる。例えば、実施例 1 について熱容量を計算した結果を表 3 に示す。

【0162】

【表 3】

		密度 (g/cm ³)	厚み (μm)	質量 (g/m ²)	比熱 (kJ/Kg/K)	熱容量 (J/K/m ²)	
		A	B	A×B	C	A×B×C	計
ベルト	離型層 (SIFEL)	1.80	50	90	0.94	84.6	218.4
	支持体 (PI)	1.48	80	118.4	1.13	133.8	
トナー		1.35	10	13.5	1.25	16.9	16.9
受像シート	受像層	1.35	7	9.5	1.25	11.8	280.8
	中間層	1.35	5	6.8	1.42	9.6	
	PE層	1.05	13	13.7	2.3	31.4	
	原紙	1.03	155	159.7	1.17	186.8	
	PE層	0.95	15	14.3	2.3	32.8	
	BC層	1.35	5	6.8	1.25	8.4	
						合計	516.1

【0163】

次に、実施例 1～3 及び比較例 1～2 の各電子写真用受像シートを、図 2 に示した富士ゼロックス製フルカラーレーザープリンター（DCC-500）の定着部を、図 3 に示したベルト状定着部に改造した装置を用い、定着処理したときの剥離部・受像層表面温度、及び画像の劣化度合いを下記方法で評価した。結果を表 4 に示す。

【0164】

＜剥離部・受像層表面温度＞

剥離部・受像層表面温度を、堀場製作所製、赤外線温度計 IT-550F を用いて測定した。

＜画像の劣化度合い＞

各電子写真用受像シートを連続 10 万枚通紙した後、表面を目視観察し、下記基準で画像の劣化度合いを評価した。

〔評価基準〕

- ◎：全く変化なし。
- ：僅かな微小欠陥があるが、実用上問題なし。
- △：軽微な光沢感はあるが、欠陥が発生する。
- ×：光沢感が低下し、欠陥が発生する。
- ××：大きく光沢感低下し、欠陥数が増加する。

【0165】

【表 4】

		実施例			比較例	
		1	2	3	1	2
速度: 32mm /sec	剥離部・受像層表面温度(℃)	64	68	64	76	79
	画像の劣化度合い	◎	◎	○	○	△
速度: 53mm /sec	剥離部・受像層表面温度(℃)	73	77	73	83	87
	画像の劣化度合い	◎	△	△	×	××

【0166】

表 1～4 の結果から、定着ベルトの単位面積当たりの熱容量が 300 J/K/

m^2 以下であれば、単位面積当たりの熱容量が 500 J/K/m^2 以下までの電子写真用受像シートを用いることができる。また、ベルト材料として、離型性の高い材料を使用することでロングラン適性が得られることが認められる。

【0167】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、冷却対象であるベルト自体、及びベルトと電子写真用受像シートとカラートナーの熱容量を規定することで、高速画像出力と省エネルギー化が可能となり、オフセットやロングランでのベルト汚れを抑制でき、高画質の電子写真用受像シートが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、本発明の冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機の一例を示す概略図である。

【図2】

図2は、実施例で用いた電子写真装置の一例を示す概略図である。

【図3】


図3は、実施例で用いた冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機の一例を示す概略図である。

【符号の説明】


- | | |
|----|------------|
| 1 | 処理部 |
| 2 | ベルト |
| 3 | 加熱ローラ |
| 4 | 加圧ローラ |
| 5 | テンションローラ |
| 6 | クリーニングローラ |
| 7 | 冷却装置 |
| 8 | 搬送ローラ |
| 10 | 電子写真用受像シート |

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 冷却対象であるベルト自体、及びベルトと電子写真用受像シートとカラートナーの熱容量を規定することで、高速画像出力と省エネルギー化が可能となり、オフセットやロングランでのベルト汚れを抑制できる電子画像形成方法の提供。

【解決手段】 冷却装置と、冷却剥離部とを有する冷却剥離式のベルト定着型平滑化处理機を用いて、電子写真用受像シートにカラートナーを定着処理する電子画像形成方法において、前記ベルト定着型平滑化处理機のベルト材料における単位時間当たりの熱容量が 8 J/K/sec 以下であり、かつ厚みが $200 \mu\text{m}$ 以下である態様、又は前記ベルト定着型平滑化处理機におけるベルト材料が電子写真用受像シートと当接部分における単位面積当たりの熱容量が 500 J/K/m^2 以下である態様を提供する。

【選択図】 なし

【書類名】 手続補正書

【整理番号】 FF139-02P

【提出日】 平成14年12月 3日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2002-299688

【補正をする者】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【補正をする者】

【識別番号】 000005496

【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107515

【弁理士】

【氏名又は名称】 廣田 浩一

【電話番号】 03-5304-1471

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 谷 善夫

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 村田 正孝

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境 4 3 0 番地 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 金澤 祥雄

【プルーフの要否】 要

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 9 9 6 8 8
受付番号	5 0 2 0 1 8 3 1 8 8 8
書類名	手続補正書
担当官	野本 治男 2 4 2 7
作成日	平成 1 4 年 1 2 月 6 日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】 000005201

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【補正をする者】

【識別番号】 000005496

【住所又は居所】 東京都港区赤坂二丁目 1 7 番 2 2 号

【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】 100107515

【住所又は居所】 東京都渋谷区代々木 1 - 1 9 - 1 2 新代々木ビル 2 0 6 山の手合同国際特許事務所

【氏名又は名称】 廣田 浩一

次頁無

特願 2 0 0 2 - 2 9 9 6 8 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社

特願 2 0 0 2 - 2 9 9 6 8 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 4 9 6]

1. 変更年月日

1 9 9 6 年 5 月 2 9 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区赤坂二丁目 1 7 番 2 2 号

氏 名

富士ゼロックス株式会社